



SUPER GLATT

Выравнивающая финишная шпатлевка для внутренних работ

Техническое описание:

Тонкая гипсовая шпатлевка для тонкой финишной отделки и выравнивания стен и потолков сухих помещений. Хорошо приспособлена для исправления планиметрии основы и обеспечения ее окончательной гладкости. Прекрасная основа для окраски или наклейки обоев.

Толщина наложения до 20 мм за 1 проход. Хорошо шлифуется.

Состав: гипс, карбонат кальция, редиспергируемые смолы, реологические компоненты и специальные добавки. Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа: стены и потолки внутри сухих помещений. Гипсокартон, гипсовые блоки, шероховатый бетон, цементная и гипсовая штукатурка, грунтовка, шпатлевки первичной

отделки на основе гипса (SUPER FULLER и др.).

Покрyтия: краска, обои и другие декоративные покрытия.

Справочная документация: AFNOR Norma 36.005, группа III, класс 2.

Технические характеристики:

Время схватывания (время жизни): 1 ч.

Плотность порошка: 0,8.

Гранулометрия: тонкая, зерно до 150 мкм.

pH: 7.

Адгезия: прочность сцепления с бетоном 0,5 Н/мм²; прочность на сжатие 2,8 Н/мм²; прочность на изгиб 1,2 Н/мм².

Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 9 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и выше +35°C.

Не применять во влажных помещениях и по сырой основе.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли и отслаивающихся частиц.

Бетон, штукатурку, гипсоблоки надо очистить от зерен, зачистить жесткой щеткой и обеспылить (загрунтовать). Все существующие трещины раскрыть (расшить) под углом, очистить, загрунтовать. ГКЛ загрунтовать. Рекомендуемые грунты: PRIM-SM и DURCIFOND.

Приготовление раствора: затворите смесь

водой из расчета 10-11 л на мешок 25 кг. Тщательно размешивайте до состояния однородной пастообразной массы. Готовьте такое количество, которое можно полностью использовать в течение 1 ч.

Применение: шпатлевку наносят вручную с помощью гладилки или шпателя, слоем от 0,3 до 20 мм.

Перед шлифовкой, если это необходимо, дайте нанесенному слою затвердеть. В случае наложения глянцевой или матовой краски предварительно используйте грунтовку.

Расход: от 300 до 400 г/м² или 0,8 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания: 3-6 ч на 1 мм толщины слоя в зависимости от характера основы и условий окружающей среды.

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА НА ОСНОВЕ ГИПСА

SUPER GLATT предназначена для финишной отделки поверхностей, вместе с тем допускает выравнивание неровностей основы до 20 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможность нанесения слоев переменной толщины;
- безусадочность;
- легкий вес;
- быстро сохнет;
- легко шлифуется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

перед наложением SUPER GLATT все трещины должны быть расшиты и обеспылены.

