



# ETS 2

## Сверхтонкая финишная шпатлевка для внутренних работ

### Техническое описание:

Финишная полимерминеральная шпатлевка в порошке для окончательной отделки сухих помещений. Наносится "на сдир", не требует повсеместного шлифования. Легко устраняет мельчайшие дефекты основы. По высыхании - плотная, идеально гладкая, шелковистая, белоснежная. Особенно рекомендуем для подготовки поверхности к последующей высококачественной окраске: полуматовой или гляцевой.

**Состав:** карбонат кальция, редицерпируемые смолы, реологические компоненты и специальные добавки. Приготовленный раствор в виде пасты имеет чистый белый цвет.

**Основа:** стены и потолки внутри помещений: наилучшей основой служат более крупные шпатлевки (ETS 1, CE 3000, PARILIS GROS, CE 86 и пр.). Возможно также нанесение по

ГКЛ, ровным гипсовым блокам, шпатлевкам на цементном, полимерном и гипсовом вяжущем.

**На ETS 2 можно наносить:** краски, обои, тонкие тканевые покрытия, декоративные покрытия.

**Справочная документация:** DTU 59.1.

### Технические характеристики:

Время использования приготовленного раствора: более 24 ч.

Плотность порошка: 0,8.

Гранулометрия: тонкая, зерно до 80 мкм.

pH: 7.

Адгезия: соответствует NFT 30 608.

**Расфасовка:** мешки по 1,5, 5, 15 и 25 кг в зачехленных палетах.

**Хранение:** в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 9 и более месяцев.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C.

Не применять во влажных помещениях.

Шпатлевка наносится тонким пленкообразным слоем "на сдир".

**Подготовка основы:** поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли и отслаивающихся частиц.

Если поверхность слишком неровная, то ее следует выровнять наложением шпатлевки для первичной отделки. Старую дисперсионную краску - прошлифовать, промыть и загрунтовать. Рекомендуемый грунт - PRIM-SM.

**Приготовление раствора:** затворите смесь из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг. После затворения выдержите полученную пасту в течение 15 мин.

**Применение:** сначала шпатлевку наносят на основу вчерне (напыляют или намазывают вручную). Затем размашистыми движениями широкого шпателя, удерживаемого в положении "на сдир", равномерно распределяют по поверхности.

**Толщина наложения:** до 1,5 мм.

**Расход:** от 200 г/м<sup>2</sup> до 400 г/м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:** от 4 до 8 ч, в зависимости от толщины слоя, характера основы и условий окружающей среды.

## ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ СУХАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СВЕРХТОНКОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

ETS 2 применяют, когда требуется безупречная подготовка поверхности под высококачественную окраску или оклейку тонкими стенными покрытиями. Чрезвычайно тонкая гранулометрия смеси позволяет получить идеально гладкую основу без повсеместного шлифования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая экономичность;
- не требует шлифовки;
- ручное и машинное нанесение;
- большое время жизни.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

ETS 2 предназначена для нанесения тонким слоем. Если ваша поверхность не обладает хорошей планиметрией, то выровняйте ее шпатлевкой для первичной отделки (ETS 1, PARILIS GROS и др.) или даже финишной (PARILIS FIN, SUPER GLATT и пр.).

