



**ШПАКЛІВКА
AIRLESS
ОСТАНЬОГО
ПОКОЛІННЯ**

SEMIN AIRLESS

3 в 1

ТРИ ДІЇ: ГРУНТОВКА – ТИНЬКУВАННЯ ВНУТРІШНЯ ОБРОБКА

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.

SEMIN AIRLESS 3 в 1 — шпаклівка для внутрішніх робіт із пульверизатором Airless.

Забезпечує гладкість і матовість поверхні без затирання, має високу покривність.

За допомогою цієї шпаклівки можна виконати три дії: погрунтувати, потинькувати й нанести остаточне покриття.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Емульсія акрилової смоли, мінеральний наповнювач, похідні целюлози, консервант і різні присадки.

Маса має білосніжний колір та консистенцію, адаптовану для використання в пульверизаторі Airless.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ.

SEMIN AIRLESS 3 в 1 розпилюється на зістиковані листи гіпсокартону після ретельного огляду й видалення пилу або на будь-яку іншу гладку поверхню.

ПОКРИТТЯ.

Шар шпаклівки SEMIN AIRLESS 3 в 1 можна покривати акриловою або алкідною фарбою.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.

DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

• Сухий екстракт: 68 %.

• Щільність: 1,76.

• ЛОВ: < 1 г/л.

УПАКОВКА.

Відра 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ.

18 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від морозу місці.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Не наносити при температурі нижче +8 °C та вище +35 °C і на зледенілі поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ.

Поверхні повинні відповідати вимогам стандарту DTU 59.1, тобто бути сухими, чистими та твердими й на них не повинно бути залишків роздільних засобів та ін.

ЧАС ВИСИХАННЯ.

6–24 години залежно від кількості нанесеного засобу.

СПОЖИВАННЯ.

1,2–1,5 кг/м².

НАНЕСЕННЯ.

SEMIN AIRLESS 3 в 1 розпилюється за допомогою будь-яких пристроїв Airless, призначених для розпилення шпаклівки. Рекомендований наконечник: 627.

Для отримання оптимального результату ми рекомендуємо дотримуватися наведеного нижче методу.

• Нанесіть перший шар шпаклівки 300–400 г/м², щоб виявити дефекти поверхні. Тримайте пульверизатор на відстані 80 см від поверхні.

• Ретельно огляньте поверхню.

• Нанесіть остаточний шар 1,2 кг/м².

Ця шпаклівка не потребує затирання.

ШПАКЛІВКА AIRLESS ОСТАНЬОГО ПОКОЛІННЯ

Шпаклівка Airless останнього покоління готова до використання, вона має надзвичайно білий колір, високу покривність та забезпечує глибоку матовість поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- 3 в 1.
- Біла й покривна.
- Гладкий вигляд без затирання.
- Відсутні розводи й потьоки по кутах.
- Не тріскається.
- Не тече.
- Залишається матовою під бічним світлом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не розводити.

AFNOR NFT 36-005, група III, клас 2

