



SEM-JOINT COMPOUND

Готовая полимерная шпатлевка, финиш-паста, для тонкой финишной отделки и заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты

Техническое описание:

SEM-JOINT COMPOUND - готовый пастообразный состав, специально созданный для заделки утоненных стыков ГКЛ с применением армирующей ленты, тонкой финишной отделки, полировки стыков и всей поверхности ГКЛ (ГВЛ), а также для отделки других предварительно выровненных основ.

Состав: полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Цвет - белый.

Основа: стены и потолки внутри помещений. Нормально пористые, ровные минеральные поверхности: гипсовая и цементная штукатурка, гипсоблоки, выравнивающие шпатлевки первого слоя, ГКЛ.

На шпатлевку можно наносить: краски,

грунтовки, обои, декоративные покрытия.

Справочная документация: технический сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997 г. DTU 25.41

Технические характеристики:

Прочность сцепления ленты с основанием: > 1000 г.

Растрескивание: отсутствие трещин при толщине наложения 3 мм.

Плотность: 1,7.

Сухой остаток: 74%.

Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 мкм.

pH: нейтральный.

Расфасовка: ведра по 7 и 25 кг.

Хранение: 9 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке, в защищенном от мороза и сильной жары помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки - от +5 до +30°C. Не применять по влажной основе. Не наносить на промерзшую поверхность. **Не применять во влажных помещениях.**

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать DTU 59.1 - быть чистой, прочной, сухой, свободной от масляных пятен, отслаивающихся частиц и пыли. Рекомендуемый грунт - PRIM-SM. Листы ГКЛ закреплять согласно требованиям DTU 25.41.

Применение:

ЗАДЕЛКА УТОНЕННЫХ СТЫКОВ ГКЛ:

Нанесите пасту ровным, тонким слоем шириной 10-15 см, плотно вдавливая в основу. Наложите армирующую ленту. Наложите второй, маскирующий ленту слой пасты. По высыхании пасты зачистите стык, при необходимости нанесите финишный

слой на всю площадь гипсокартона.

Армирующая лента: JP 50.

В случае обработки выступающих углов применяйте металлические уголки или металлизированную ленту JP 51.

ТОНКАЯ ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА:

Используется как сверхтонкая финиш-паста, для окончательной отделки стен и потолков внутри помещений. Обеспечивает высококачественную отделку поверхности перед наложением краски или соответствующего декоративного покрытия.

Расход:

около 500 г/м² при заделке стыков ГКЛ;

350-450 г/м² при финишной отделке.

Сушка: дальнейшие работы могут производиться через 4-8 ч после заделки стыков. Повторное наложение - спустя 6 часов после первого нанесения. Полное высыхание стыка в течение 12-24 ч.

ФИНИШ-ПАСТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ И ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

Готова к применению, специально создана для быстрой технологичной работы по большим площадям. Может также использоваться для заделки стыков ГКЛ в системе с армирующей лентой MARCO PAPER (Joint Paper).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- паропроницаема;
- великолепно шлифуется;
- экономична;
- универсальна.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

всегда следите за тем, чтобы расстояние между дверными (оконными) рамами и первым соединением между ГКЛ составляло как минимум 20 см.

