



ETS 1

Выравнивающая шпатлевка для отделочных работ по бетону внутри помещений

Техническое описание:

Выравнивающая шпатлёвка для плотного бетона, кирпича и других материалов повышенной плотности. Удобна и технологична в работе, специально создана для быстрого выравнивания больших площадей. Обеспечивает легкое и надежное заполнение раковин, пор, следов от опалубки и пр. Отличается высокой адгезией к гладким, малопористым основам. Надежна, долговечна, прочна. Возможно ручное и механизированное нанесение.

Состав: гипс, карбонат кальция, редиспергируемые смолы, целлюлозные волокна и другие модифицирующие добавки. По высыхании - плотная, слегка зернистая поверхность цвета топленого молока.

Основа: стены и потолки внутри помещений: гладкий бетон, "пузырьковый" бетон, шероховатый бетон, пенобетон, керамические и гипсовые блоки, облицовочный камень, гипсовые и

цементные штукатурки, ГВЛ и гипсокартон.

На шпатлевку можно наносить:

После полного высыхания - любые материалы на основе гипса, готовые шпатлевки, клей для обоев, стеновые покрытия, краски. Для тонкой финишной отделки используйте ETS 2.

Справочная документация:

Соответствует условиям NFT 30 608. DTU 59.1, раздел "Покрасочные работы".

Технические данные CSTB №9/99-681.

Технические характеристики:

Гранулометрия: средняя, зерно до 0,5 мм.

Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.

pH: нейтральный.

Время использования: 24 ч.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 9 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки - от +5 до +35°C.

Не применять по влажной основе.

Нельзя пользоваться начавшим затвердевать раствором.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать DTU 59.1: быть чистой, прочной, сухой, свободной от отслаивающихся частиц, пыли и масляных пятен, возможных при распалубке. Рекомендуемый грунт - PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг.

Наложение: можно выполнять ручную широкую гладилкой или шпателем, а также механизированно с использованием напыляющей машины Projeter, с последующим заглаживанием вручную.

Толщина наложения: до 5 мм за один проход, отдельными местами до 25 мм.

Расход: 0,85 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания: зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения. Как правило, при толщине слоя 5 мм, ETS 1 высыхает в течение 24-36 ч.

ШПАТЛЕВКА ПО БЕТОНУ

ETS 1 - профессиональный выравнивающий состав для отделки больших площадей в монолитном и панельном домостроении. Легко заполняет характерные дефекты бетона: раковины, пузырьки, следы от распалубки. Обладает особо высокой пластичностью в нанесении - идеален для быстрого исправления планиметрии оснований. Адаптирован к физическим характеристикам плотного бетона, с которым другие шпатлевки не имеют столь высокой прочности сцепления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ручное и машинное нанесение;
- большой срок жизнеспособности;
- высокая адгезия к проблемным основам;
- высокая прочность;
- устойчивость к сколам.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для финишной отделки используйте тонкозернистые смеси, например ETS 2.

