



PARILIS GROS

Выравнивающая шпатлевка для отделки шероховатых и гладких основ внутри помещений

Техническое описание:

Сухой, мелкозернистый, выравнивающий состав с повышенным временем использования рабочего раствора. Адаптирован к нанесению слоев переменной толщины с возможностью финишного шпатлевания. Специально создан для исправления планиметрии бетона, штукатурок, гипсолита, ГКЛ (ГВЛ), блоков и т.п. Внутренние работы.

По высыхании: плотная, прочная, однородная белая поверхность, воспринимающая шлифовку.

Состав: гипс, карбонат кальция, кварц, редиспергируемые смолы, реологические добавки. Приготовленный раствор отличается плотной, невязкой консистенцией и повышенным сроком пластичности.

Основа: стены и потолки. Любые минеральные поверхности: гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, вспененный бетон, обра-

ботанный шероховатый бетон, гладкий бетон после распалубки и т.п.

На PARILIS GROS можно наносить: финишные шпатлевки на полимерной или гипсовой основе; грунтовки (под окраску, обои); краски; декоративные покрытия. Для окончательной финишной отделки используйте ETS 2 или PARILIS FIN.

Справочная документация: DTU 42.1.

Технические характеристики:

Гранулометрия: мелкая, зерно до 200 мкм.

Адгезия: соответствует NFT 30 608.

pH: нейтральный.

Время использования приготовленного состава: 10 ч.

Расфасовка: бумажные мешки по 15 и 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: 9 и более месяцев в оригинальной заводской упаковке в сухом прохладном помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки: от +5 до +35°C.

Не применять по отслаивающимся, мелящим или осыпающимся основам.

Не использовать рабочий раствор, который начал схватываться.

Подготовка основы: поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, свободной от частиц краски, пыли и масляных пятен. Стены очистить, отслаивающуюся старую краску удалить (согласно DTU 42-1). Для обеспечения надежного сцепления с основой используйте соответствующие грунты:

на впитывающих поверхностях - PRIM-SM, по прочной старой краске - PRIMEO FB или PRIM-PARQUET (при необходимости проконсультируйтесь с нашим специалистом).

Приготовление раствора:

11-12 л воды на мешок 25 кг.

Толщина наложения:

Рекомендуемая - 0,5-10 мм.

Локально - до 25 мм.

Расход: менее 1 кг/м² на 1 мм толщины.

Сушка: зависит от условий окружающей среды и толщины наложения. Слой 5 мм высыхает, как правило, за 18-24 ч.

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Уже на стадии выравнивания и исправления планиметрии PARILIS GROS позволяет получить столь же качественную поверхность, как и финишные шпатлевки. Особая консистенция и повышенная степень пластичности этой смеси обеспечивают значительный рост эффективности отделочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая заполняющая способность;
- идеальный продукт для выравнивания стен и потолков под сверхтонкие финишные шпатлевки или обои.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

пока шпатлевка сохнет, допускается обработка гладилкой для быстрого получения гладкой поверхности.

