



# HERCULE

## Трещиностойкая, влагостойкая шпатлевка для ремонта и отделки поверхностей. Наружные и внутренние работы

### Техническое описание:

Многоцелевая полимерная шпатлевка-паста для выравнивания рельефа поверхности стен и потолка внутри и снаружи помещений. Идеально подходит как для нового строительства, так и для ремонта. Плотная, прочная, эластичная. Имеет прекрасную адгезию ко всем основам. Шлифуется.

Адаптирована для отделки оснований в сырых и влажных помещениях (кухни, ванные комнаты, медицинские помещения и так далее). Может использоваться в местах с интенсивными водяными испарениями. Характеризуется высокой неизменностью свойств в условиях климатических циклов.

**Состав:** смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, вода, реологический реагент и специальные добавки. Паста имеет нечистый белый цвет.

**Основа:** стены и потолки. ГКЛ, ГВЛ, гипсовые блоки, керамика, бетон, цементная и гипсовая штукатурка, старая краска\*, различные декоративные покрытия\*, отшлифованные и загрунтованные деревянные поверхности\*,

материалы на основе древесины, материалы на основе полистирола и полиуретана, окрашенные стеклообои.

**На шпатлевку можно наносить:** краски; декоративные покрытия на полимерной основе; гибкие стеновые покрытия на клею.

### Справочная документация:

Шпатлевка соответствует требованиям NFT 30 608. DTU 59.1, раздел "Покрасочные работы". PV СЕВТР №2352.6740/1: показатели пародиффузии; уровень адгезии (клейкости) до и после смены климатических циклов.

### Технические характеристики:

Гранулометрия: средняя, зерно до 600 мкм. Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.

pH: нейтральный.

Сухой остаток: 80%.

Очиститель инструмента - вода.

**Расфасовка:** ведра по 1,5, 5 и 15 кг в зачехленных палетах.

**Хранение:** в неповрежденной заводской упаковке в помещении, защищенном от низких и высоких температур, 6 и более месяцев.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки: от +5 до +35°C. Не применять в сырую погоду, по промерзшей основе и при сильной жаре.

На фасадах эксплуатация совместно с окрасочным или декоративным покрытием.

**Подготовка основы:** поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, свободной от пыли и масляных пятен, возможных

после распалубки. Рекомендуемый грунт - PRIM-SM.

**Наложение:** гладилкой или шпателем.

**Толщина наложения:** до 5 мм.

**Расход:** около 1,5 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины.

**Время высыхания:** зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения состава. Слой HERCULE толщиной 5 мм полностью высыхает, как правило, за 24-36 ч.

\*Предварительно проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ

Препятствует проявлению трещин. Образует плотное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, перепадам температур и атмосферным воздействиям. Надежно сцепляется с большинством оснований. Высыхает, не трескаясь, в слоях до 5 мм. Шлифуется. Позволяет готовить поверхности под окраску или оклейку обоями всего за один проход.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- прочность;
- эластичность;
- влагостойкость;
- шлифуемость.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

HERCULE особенно рекомендуется для отделочных работ во влажных помещениях. В состав шпатлевки входят полимерные смолы, которые превосходно противостоят воде.

