



LIANT COLLE EXTRA

Связующий клеевой раствор для монтажа всех типов гипсовых блоков

Техническое описание:

Сухой клей в порошке для монтажа перегородок из простых и влагостойких гипсовых блоков. Позволяет производить надежную кладку блоков в верхней части высоких перегородок.

Состав: гипс, карбонат кальция, полимерные смолы и различные добавки. Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа: гипсовые блоки как обычные, так и водонепроницаемые.

По высыхании на клей можно наносить: любые

бесцементные отделочные материалы.

Справочная документация:

DTU 25.31. Стандарт NF P 72.321

Технические характеристики:

Время схватывания: 1 час 30 мин.

Раствор соответствует стандарту NF P 72.321.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении 9 и более месяцев.

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ ГИПСОВЫХ БЛОКОВ

Данный клеевой раствор в порошке специально составлен для монтажа перегородок из всех видов гипсовых блоков. Позволяет производить кладку блоков в верхней части высоких перегородок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальное качество адгезии;
- сокращенное время схватывания и полного высыхания

РЕКОМЕНДАЦИЯ

выбирайте толщину блоков в зависимости от вида выполняемой работы:
4 см - для облицовки;
7 см - для монтажа простых внутренних перегородок;
10 см - для перегородок с более высокими требованиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от + 5°C до + 30°C.

Нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором.

Не применять при наружных отделочных работах.

В помещениях с повышенной влажностью используйте подплиточную гидроизоляцию KEDOSEC или ANTI-HUMIDITE.

Подготовка основания: поверхность гипсового блока должна быть сухой и свободной от пыли.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 13-14 л воды на мешок с 25 кг.

Применение: кладку первого ряда перего-

родки производят путем нанесения раствора на края и во внутрь пазов той стороны блока, которая, соответственно, ложится на пол и идет по вертикали. Зазор между блоками не должен превышать 3 мм. Второй ряд кладут аналогично первому, состыковывая пазы блоков до того, как клеевой раствор начнет затвердевать. Это важно для выравнивания поверхности кладки. Перед кладкой третьего ряда дайте предыдущим двум рядам полностью высохнуть.

Расход: зависит от ширины блоков:

для блоков шириной 5 см - 1 кг/м²;

для блоков шириной 10 см - 2 кг/м².

Время высыхания: в зависимости от условий окружающей среды составляет от 4 до 5 ч.

