



КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

LIANT COLLE - идеальное средство для монтажа перегородок из керамических блоков в сухих помещениях. Позволяет осуществлять кладку блоков в верхней части высоких перегородок.

LIANT COLLE TERRE CUITE

Клей для кладки керамических блоков и кирпичей в сухих помещениях

Техническое описание:

Клеевой раствор в порошке предназначен для монтажа перегородок из керамических блоков и кирпичей в сухих помещениях. Позволяет производить кладку в верхней части высоких перегородок.

Состав: гипс, карбонат кальция, полимерные смолы и различные добавки.

Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа: керамические блоки и кирпичи различного формата.

По высыхании на клей можно наносить: выравнивающие шпатлевки (ETS 1, KEDOLIS

GROSS, CE 3000) или напыляемые шпатлевки (SOLIDECOR, KEDOLIS DECOR и др.).

Справочная документация:

PV СЕВТР № В 252-7-385/2.

Техническое заключение CSTB № 9/99-681.

Технические характеристики:

Время схватывания - 1 ч 30 мин.

Адгезия к керамическому блоку: 0,7 МПа.

Гранулометрия: средняя.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении 9 и более месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- продукт сертифицирован СЕВТР;
- быстрое схватывание;
- прекрасная адгезия

РЕКОМЕНДАЦИЯ

если зазор между последним рядом кладки и потолком получается слишком большим, то смешайте данный kleевой раствор на 50% с гипсом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +30 °C.

Нельзя пользоваться уже начинаяющим затвердевать раствором.

Не применять в постоянно влажных помещениях и при наружных отделочных работах.

Подготовка основания: поверхность керамического блока должна быть сухой и очищенной от пыли. Поверхность пола для кладки первого ряда блоков должна быть прочной, несущей, без пыли и слабых частиц.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 12-13 л воды на мешок 25 кг.

Применение: kleевой раствор наносят на края блока. Ширина шва должна быть около 2 мм. Блоки устанавливают, сдвигая их по шву друг к другу. Расстояние между потолком и последним рядом блоков должно быть максимально сокращено (самое большое - 30 мм). Кладку перегородки заканчивают этим же раствором.

Расход: зависит от типа блоков и варьируется между 1,5 кг/м² при 5 см толщине и 3 кг/м² при 10 см толщине.

Время высыхания: в зависимости от условий окружающей среды составляет от 4 до 5 ч.

