



# LIANT COLLE CIMENT

Клей для кладки керамических блоков  
и кирпичей во влажных помещениях

#### Техническое описание:

Сухой клеевой раствор для монтажа перегородок из керамических блоков и кирпичей. Позволяет производить кладку в верхней части высоких перегородок. Предназначен для работы во влажных помещениях, таких как: душевые, ванны, санузлы, большие кухонные помещения и пр.

**Состав:** цемент, песок, редуцируемые смолы и различные добавки. Приготовленный в виде пасты раствор имеет светло-серый цвет.

**Основа:** любые керамические блоки и кирпичи.

**Нанесение на затвердевший раствор:** выравнивающие шпатлевки (ETS 1, KEDOLIS GROSS, CE 3000) или напыляемые шпатлевки

(SOLIDECOR, KEDOLIS DECOR и др.) в сухих помещениях. KEDOPLAN MUR во влажных помещениях или на улице.

#### Справочная документация:

PV CEVTR № B 252-7-385/2.

Техническое заключение CSTB № 9/99-682.

#### Технические характеристики:

Время схватывания: 1 ч.

Размер фракции: средний.

Адгезия к керамическому блоку: 0,7 МПа.

Адгезия после циклов заморозки/разморозки: 0,6 МПа.

**Расфасовка:** мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

**Хранение:** в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении 6 и более месяцев.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

Нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором.

Не смешивать с гипсом.

**Подготовка основания:** поверхность керамического блока должна быть сухой и очищенной от пыли. Поверхность пола для кладки первого ряда блоков должна быть прочной, несущей, очищена от слабых отслаивающихся частиц, без пыли.

Необходимо предусмотреть гидроизоляцию нижнего ряда кладки от основания (U-образный пластик, водонепроницаемая мембрана, водосточный желоб и т.д.).

**Приготовление раствора:** затворите смесь из расчета 7-8 л воды на мешок 25 кг. **Применение:** клеевой раствор наносят на края блока. Ширина шва должна быть около 2 мм. Блоки устанавливаются, сдвигая их по шву друг к другу. Расстояние между потолком и последним рядом блоков должно быть максимально сокращено (не более 30 мм). Этим же раствором заканчивают кладку перегородок.

**Расход:** зависит от ширины блоков и варьируется между 2 кг/м<sup>2</sup> при 5 см ширине и 4 кг/м<sup>2</sup> при 10 см ширине блока.

**Время высыхания:** в зависимости от условий окружающей среды раствор LIANT COLLE CIMENT становится твердым через 2-3 ч, полностью высыхает через 12 ч.

## ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

### LIANT COLLE CIMENT

предназначен для монтажа керамических блоков в любых влажных помещениях и кладки внешних перегородок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- продукт сертифицирован CEVTR;
- быстрое схватывание;
- не боится влаги.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

если зазор между последним рядом кладки и потолком получается слишком большим, то смешайте клеевой раствор LIANT COLLE CIMENT на 50% с песком, фракции 0,3 мм.

