



KEDOPLAN P3

Самовыравнивающаяся смесь для отделки пола.
Внутренние работы

Техническое описание:

Самовыравнивающаяся смесь для отделочных работ по полу внутри помещений. Подготавливает поверхность пола для последующего наложения керамической плитки и различного рода мягких и гибких напольных покрытий. Обеспечивает прочную и гладкую поверхность с однородной пористостью. Материал адаптирован к помещениям класса P2 и P3.

Состав: строительный раствор на основе цемента, песка, полимерных смол и специальных добавок. Получаемая после затворения паста имеет слабый розовый цвет и высокую способность к самостоятельному растеканию.

Основа: бетонные плиты, цементные стяжки, полы с подогревом.

Справочная документация: сборник технических предписаний CSTB для полировочных масс.

Классификация помещений UPEC.

Технические характеристики:

Время использования: 45 мин.

Время самовыравнивания: 30 мин.

Время затвердения: от 4 до 6 ч (возможность хождения по полу).

Время ожидания до наложения последующего покрытия (для слоя толщиной 10 мм):

- плитка: минимально 12 ч;

- пластиковые покрытия: 24 ч.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +35°C. Не применять на полах производственных зданий. Готовый слой необходимо выдерживать ненакрытым, по крайней мере, 4 дня после нанесения. Не наносить на металл.

При наложении на теплый пол обогрев последнего надо отключить за 48 ч до начала работ, включать не ранее чем через 3-4 дня по их завершении.

Не добавляйте воду после того, как раствор начал схватываться.

В холодное время года следите за тем, чтобы температура воды для затворения раствора была выше +8°C.

Подготовка основания: необходимо удалить цементное молочко. Поверхность должна быть чистой, прочной, без отверстий, щелей и трещин, сухой, твердой, свободной от пыли, т.е. соответствовать требованиям "Сборника

технических предписаний". Рекомендуемый грунт: Prim-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 6* л воды на мешок 25 кг. Полученная паста должна быть жидкой, текучей, без видимого расслоения и не иметь осадка.

Толщина наносимого слоя:

в помещениях класса P3 - от 3 до 10 мм;

в остальных случаях - от 1 до 10 мм.

Сразу после заливки прокатайте смесь валиком для удаления пузырьков.

Расход: около 1,4 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания: зависит от толщины нанесения, основы и климатических условий. 24 ч при слое 5 мм; 48-72 ч при слое 10 мм.

Покрытие: ПВХ, линолеум, ковролин, плитка, ламинат. Проконсультируйтесь с нами при наложении на пол краски.

* Адаптируйте количество воды к внешним условиям.

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

KEDOPLAN P3 предназначен для больших объемов отделочных работ. Этот материал позволит подготовить полы ваших помещений с гарантией высокого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- адаптирован к помещениям класса P3;
- толщина до 10 мм за один проход;
- превосходная способность самовыравнивания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для достижения превосходных результатов и избежания расслоения жидкого цементного раствора, соблюдайте пропорции смешивания.

