



KEDOPLAN EXPRESS

**Многофункциональная самовыравнивающаяся смесь
очень быстрого высыхания**

Техническое описание:

Самовыравнивающаяся полимерцементная влагостойкая смесь. Подготовка полов перед укладкой всех типов напольных покрытий в сжатые сроки. Очень быстро высыхает и затвердевает, адаптирована к помещениям класса РЗ (с повышенной влажностью). Дает гладкую, прочную, отполированную поверхность с однородной пористостью. Для наружных и внутренних работ.

Состав: цемент, песок, редуцируемые смолы и другие модифицирующие добавки. Получаемая паста имеет рыжеватый цвет и высокую способность к самовыравниванию.

Основа: бетонные плиты, цементные стяжки, теплые полы, деревянные дощатые полы*, твердый паркет*.

Справочная документация:

Сборник технических предписаний CSTB

для полировочных масс. Классификация помещений UPEC. Протокол СЕВТР №252.7.322/1: "Продолжительность применения, адгезия к деревянным основаниям, время ожидания до наложения покрытия".

Технические характеристики:

Время использование: 25 мин.

Время самовыравнивания: до 20 мин.

Время затвердения: 1-2 ч.

Время ожидания до наложения покрытия (для слоя толщиной 10 мм):

- плитка: минимально 2 ч;

- пластиковые покрытия: 4-6 ч.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +35°C. При наружных работах и на полах производственных зданий эксплуатация с защитным покрытием. Не наносить на металл.

При наложении на теплый пол обогрев последнего надо отключить за 48 ч до начала работ, включать не ранее чем через 3-4 дня после их завершения.

Не добавляйте воду после того, как раствор начал схватываться.

Подготовка основания: необходимо удалить цементное молочко. Поверхность должна быть чистой, прочной, без отверстий, щелей и трещин, сухой, твердой, свободной от пыли, т.е. соответствовать требованиям "Сборника технических предписаний". Рекомендуются

грунты: Prim-SM, Prim-Parquet.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 5-5,5** л воды на мешок 25 кг. Полученная паста должна быть жидкой, текучей, без осадка и расслоения.

Толщина наносимого слоя:

по дереву - от 5 мм (со стеклосеткой);

в помещениях класса РЗ - от 3 до 15 мм;

в остальных случаях - от 1 до 15 мм.

Сразу после заливки прокатайте смесь валиком для удаления пузырьков.

Расход: около 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания: зависит от толщины нанесения, характера основы и климатических условий. Состав высыхает за 3-6 ч до уровня влажности менее 3%.

Покрытие: ПВХ, линолеум, ковролин, плитка, паркет, ламинат. Проконсультируйтесь с нами при наложении на пол краски.

* Предварительно проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

** Адаптируйте количество воды к внешним условиям.

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРОГО ВЫСЫХАНИЯ

Благодаря предельно короткому времени затвердевания (всего несколько часов) KEDOPLAN EXPRESS позволяет значительно сократить сроки выполнения отделочных работ и очень быстро ввести помещения в эксплуатацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрое высыхание и затвердевание;
- наружные и внутренние работы;
- высокая прочность;
- водостойкость;
- толщина до 15 мм;
- пригодна для полов с подогревом;
- сертифицирован СЕВТР.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для сохранения всех качеств смеси KEDOPLAN EXPRESS затворяйте раствор небольшими порциями, достаточными для получасовой работы.

