



KEDOPLAN PLATRE

Самовыравнивающаяся гипсовая смесь. 2-20 мм.
Помещения класса P2

Техническое описание:

Самовыравнивающаяся смесь на гипсовой основе для отделочных работ по полу внутри помещений класса P2. Превосходно адаптирована для отделки и выравнивания полов, собранных из гипсовых плит (ГВЛ), старых деревянных полов, бетонных полов, цементных и гипсовых стяжек. Обладает высокой способностью к саморастеканию и саморазглаживанию. Это значительно облегчает процесс наложения и устраняет необходимость шлифования стяжки после ее высыхания. Не трескается, безупрочна. Образует ровную, гладкую, очень прочную поверхность с однородной пористостью. Благодаря короткому времени высыхания позволяет быстро переходить к последующему наложению напольных покрытий.

Состав: особая разновидность гипса, песок, диспергируемые смолы и другие

модифицирующие добавки. Получаемая после затворения паста имеет бежевый цвет.

Основа: бетонные плиты, цементные и гипсовые (ангидридные) стяжки, ГВЛ, старый паркет, дощатый деревянный пол.

Технические характеристики:

Время использования: 20 мин.

Время самовыравнивания: 15 мин.

Время ожидания до затвердевания (возможность хождения по полу): 1-2 ч.

Время ожидания до наложения покрытия (для слоя толщиной 2 мм): ковролин - от 3 до 5 ч; линолеум - от 4 до 6 ч; плавающий паркет (ламинат и пр.) - от 12 до 24 ч.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки от + 5 до +35°C. Клей, которым крепится дальнейшее покрытие, должен быть адаптирован к гипсовой основе. Не применять при наружных работах, на полах промышленных зданий. KEDOPLAN PLATRE предназначен только для сухих помещений.

Подготовка основания: необходимо удалить цементное и гипсовое молочко, старые следы клея, воска или лака (на досках). Основа должна быть сухой, чистой, прочной, свободной от пыли, без отверстий, щелей и трещин, т.е. соответствовать требованиям "Сборника технических предписаний".

Минеральные основы - обработать грунтом PRIM-SM, дерево (доски, паркет) - грунтом PRIM-PARQUET.

Приготовление раствора: затворите смесь

водой из расчета 6* л на мешок 25 кг. Полученная паста должна быть жидкой, без признаков расслоения и не иметь осадка. Излишнее или недостаточное количество воды может ухудшить качество стяжки.

Толщина наносимого слоя:

По дереву - от 5 до 20 мм.

В остальных случаях - от 2 до 20 мм.

Сразу после заливки прокатайте смесь валиком для удаления пузырьков.

Расход: около 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания: зависит от толщины нанесения, характера основы и климатических условий. Как правило, составляет около 3 ч при толщине 2 мм.

Покрытие: линолеум, ковролин, пластиковая плитка, пробка, паркет, ламинат.

* Адаптируйте количество воды к внешним условиям.

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ. 2-20 мм

Быстро сохнет. Образует гладкую, плотную, прочную поверхность, готовую к настилке любого гибкого напольного покрытия. Срочное выравнивание бетонных полов, ремонт цементных и ангидридных стяжек. Реставрация старых деревянных основ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстро набирает прочность;
- безупрочна;
- отсутствие внутренних напряжений;
- не требует шлифовки;
- высокая способность к самовыравниванию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

соблюдайте рекомендуемое количество воды для затворения. Предпочтительно механическое перемешивание винтовой мешалкой на низких оборотах.

