



# RAPIDECOR

## Наполненная "зернами" напыляемая декоративная шпатлевка. Для внутренних работ

### Техническое описание:

Декоративная шпатлевка для нанесения механизированным способом. В виде пасты с небольшими зернами, готова к применению, предназначена для работы по стенам и потолкам внутри помещений. По высыхании готова к эксплуатации.

**Состав:** акриловая смола в форме эмульсии, карбонат кальция, целлюлозный гранулят (искусственное зерно) и другие модифицирующие добавки. Паста белого цвета в консистенции, позволяющей механизированное нанесение.

**Основа:** бетон (плотный или пузырчатый), необработанный бетон после распалубки, ячеистый бетон, керамические блоки, шлакоблоки (агломераты), гипсовые блоки,

ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовые шпатлевки, старая краска\*, Наилучшей основой служат выравнивающие шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, PARILIS или KEDOLIS GROS и т.п.).

**Покрытие:** при необходимости можно покрыть краской, воском или лаком.

**Справочная документация:** DTU 59.1.

### Технические характеристики:

Содержание сухого вещества: 64%.

Плотность 1,5.

PH: 8,2.

**Расфасовка:** пластиковые мешки с ручкой по 25 кг в зачехленных палетах.

**Хранение:** в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода помещении 6 и более месяцев.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и по промерзшей или влажной основе; окраска - не ранее чем через 3 дня после нанесения.

**Подготовка основы:** поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, несущей, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску - по возможности удалить, очищенную поверхность - промыть и загрунтовать. Если основа очень грубая и неровная, то ее желательно выровнять.

### Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по минеральным основам;  
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

**Нанесение:** в зависимости от вида отделочных работ возможно разведение RAPIDECOR водой до 20%. Шпатлевку напыляют на основу машиной ROJETER 12-35. Подходят любые типы машин с возможностью контроля за подачей шпатлевочной массы. Желаемого декоративного эффекта добиваются, регулируя размер сопла инжектора и давление сжатого воздуха. Использованный инструмент очищают водой.

В дальнейшем покрытие можно удалить, используя средства для снятия обоев.

**Время высыхания:** от 24 до 48 ч в зависимости от толщины слоя.

**Расход:** 1-2 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от рельефа.

\* Проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

## ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Благодаря своему составу на основе волокон и зерен, шпатлевка RAPIDECOR позволяет быстро и легко создать покрытие типа "рустик" путем механического нанесения. По высыхании покрытие готово к эксплуатации, при желании может быть окрашено.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономичность;
- высокая плотность нанесенного слоя;
- необычный декоративный эффект.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

при напылении шпатлевки для получения однородного покрытия совершайте распылительным узлом машины равномерные круговые движения.

