



KEDOCOL SUPER GRIS/BLANC

Усиленный цементный клеевой состав для плитки (серый/белый). Внутренние работы. Класс C1

Применяется для наклеивания керамической и фаянсовой плитки стандартных размеров на стены и полы внутри помещений. Характеризуется высокой клеящей способностью и отсутствием внутренних напряжений.

Состав: серый/белый цемент, песок, редиспергируемые смолы, и другие модифицирующие добавки.

Основа и максимальный размер плитки:

СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

- цементная штукатурка (2000 см²);
- цементно-известковая штукатурка (2000 см²);
- гипсовые панели* (ГКЛ, ГВЛ) (1100 см²).

ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

- бетонные плиты (2000 см²);
- стяжки для пола (2000 см²).

Покрyтия: все виды пористой керамики, изделия из фаянса, песчаник.

Рекомендации по типоразмерам плитки: вес плитки ограничивается 40 кг на 1 м².

Используйте двойное наложение клея:

ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: если площадь плит-

ки превышает 1100 см².

СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: если площадь плитки более 500 см².

Справочная документация: сборник CSTB.

Технические характеристики:

Адгезия к сухой основе: >0,5 МПа.

Адгезия после воздействия воды: >0,5 МПа.

Адгезия после циклов замораживания/размораживания: >0,5 МПа.

Норма воды для затворения: 27-30%.

Время использования: 4 ч.

Время в открытом состоянии: 30 мин.

Время корректировки: 20 мин.

Время ожидания до заделки швов: 24 ч.

Время высыхания: 24 ч.

Сочетаемые материалы:

Грунт PRIM-SM, затирки KEDOJOINT или KEDOJOINT FLEX.

Расфасовка: в мешках по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 6 месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и на промерзшей поверхности; не применяйте данный материал по гипсу, тонкой (плёнообразной) и водорастворимой шпатлевке.

Подготовка основы: соблюдайте сроки высыхания материалов - 48 ч для KEDOP-LAN MUR и 2 месяца для нового бетона.

Во всех случаях поверхность должна быть чистой, прочной, свободной от масляных пятен и пыли, способной нести нагрузку и выдерживать механические воздействия.

В жаркое время года, при работе под открытым солнцем или если основа слишком пористая, смочите ее водой либо обработайте грунтом PRIM-SM.

*Предварительно проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

Локальные нарушения планиметрии до 8 мм можно исправить самим клеевым раствором KEDOCOL SUPER.

Приготовление: затворите смесь из расчета 6,75-7,5 л воды на 25 кг.

Нанесение клеевого раствора и методика наклеивания: нанесите клей вчерне при помощи мастерка, затем равномерно распределите его по всей поверхности зубчатым шпателем (как бы расчесывая основу). Не забывайте об ограничении времени нахождения клея на открытом воздухе.

Расход: зависит от метода наклеивания и применяемых инструментов, и составляет как правило:

4 кг/м² - при одинарном наложении;

6 кг/м² - при двойном наложении.

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

KEDOCOL SUPER GRIS

пластичный клеевой раствор превосходного качества для укладки плитки стандартных размеров на стенах и полах. Он в равной степени может эффективно применяться как при выполнении новых отделочных работ, так и для реставрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- многофункциональность;
- эффективен как по новым, так и по старым основам;
- отсутствие собственных напряжений.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

при наложении на старые поверхности убедитесь в хорошем состоянии их покрытий.

На полах с подогревом используйте KEDOFLEX.

