



KEDOCOL BC

КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖУ ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

- + ЧАС СХОПЛЮВАННЯ
- + УНІВЕРСАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ Й ВИРІВНЮВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Порошковий клей для внутрішнього і зовнішнього монтажу перегородок із газобетонних блоків. Також дозволяє робити вирівнювання газобетонних блоків.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Білий цемент, пісок і різні допоміжні речовини. Паста білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Усі види газобетону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Час схоплювання: 5 годин.
- Час підгонки 15–20 хв.

УПАКОВКА.

Мішки по 25 кг на закритому плівкою піддоні.

ЗБЕРІГАННЯ.

6 місяців в оригінальній закритій упаковці, захищеній від вологи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення й під час висихання має бути від 5 до 30 °C.

Не використовуйте суміш, яка почала твердіти.

Небезпечно, дотримуйтеся запобіжних заходів. Містить цемент: рекомендується носити рукавички. Зверніться до маркування безпеки на упаковці. Дотримуйтеся порад із безпеки.

Паспорт безпеки доступний на www.quickfds.com, ознайомтеся перед використанням.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Газобетонні блоки мають бути сухими й очищеними від пилу.

ПРОПОРЦІЇ ЗАМІШУВАННЯ.

Приблизно 8—9 літрів води на мішок вагою 25 кг. Перемішувати бажано механічним способом.

ЗАСТОСУВАННЯ.

Накладання здійснюється за допомогою шпателя з насичкою нанесенням кількості клею, що відповідає товщині шва 2–3 мм.

ВИТРАТА.

- Приблизно 5 кг/м² для монтажу.
- Приблизно 2 кг/м² для вирівнювання.

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Від 12 до 24 годин залежно від умов навколишнього середовища.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ