



COLLE X1

ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО
СКЛЕЮВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ
МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ

+ З'ЄДНУЄ ВСЕ: НАВІТЬ МЕТАЛ
З МЕТАЛОМ

+ МОЖНА ФАРБУВАТИ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Клей-мастика на основі високоефективного MS Polymer, довго еластична та з високою початковою адгезією.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.

Адгезія без ґрунтовки до більшості будівельних матеріалів, як-от: алюміній, цинк, оцинкована сталь, мідь, природний камінь, бетон, цегла, плити ПВХ спінені високої щільності, дерево, гіпс, знежирене скло, емаль, пофарбована поверхня тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сировина: MS полімер.
- Система затвердіння: за вологістю.
- Швидкість затвердіння: 2,5–3 мм за 24 години (за $T = 23^{\circ}\text{C}$ і відносної вологості 50 %).
- Утворення поверхневого шару: 10–15 хвилин (за $T = 23^{\circ}\text{C}$ і 50 % ВВ).
- Питома вага: $\pm 1,56$ г/мл (ISO 1183).
- Твердість за Шором А: 55 (± 5) (ISO 868).
- Максимально допустимий рух стику: 25 %.
- 100 % пружність: 1,3 Н/мм² (ISO 8339-40).
- Міцність на розрив: 1,5 Н/мм² (ISO 8339-40).
- Еластичність у разі розриву: ± 230 % (ISO 8339-40).
- Не містить розчинників та ізоціанатів.

КОЛІР.

Білий.

УПАКОВКА.

Тюбик 290 мл.

ЗБЕРІГАННЯ.

12 місяців, у захищеному від холоду й сильної спеки місці, в оригінальній невідкритій упаковці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Не працювати нижче $+5^{\circ}\text{C}$.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Містить: N-(3-(триметоксисиліл)пропіл)етилєндіамін — Біс(1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидил)себакаат — Метил1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидил себакаат. Може спровокувати алергічну реакцію.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Поверхні мають бути чистими, сухими, очищеними від пилу й знежиреними.

ЗАСТОСУВАННЯ.

Нанесіть клей, видавлюючи смугу або точки на основу або елемент, який потрібно приклеїти.

З'єднайте матеріали якомога швидше: максимум 10 хвилин.

ЧАС ВИСИХАННЯ Й АДГЕЗІЯ.

X1 поєднує в собі переваги двосторонньої клейкої стрічки й системи застигаючого клею:

Під час склеювання X1 має високу початкову адгезію та високу внутрішню адгезію. Тому можна працювати без тимчасової опорної конструкції; приклеєні елементи можна негайно перемістити.

Полімеризуючись під дією вологості повітря, X1 вулканізується до стійкого й дуже міцного еластичного зв'язку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Дуже потужний. Не роз'їдає метали.

Можна фарбувати більшістю фарб на водній основі q на основі розчинників.

ОЧИЩЕННЯ.

З водою перед сушінням.



ВИКОРИСТАННЯ