



KIT KEDOSEC

ЗАХИСНА СИСТЕМА ВІД ВОДИ ПІД ПЛИТКОВИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Захисна система від води під плитковим облицюванням (ЗСВП) для застосування на стінах і підлозі включає в себе готову обмазувальну гідроізоляцію KEDOSEC, ущільнювальну стрічку HYDROBANDE і проникаючий ґрунт PRIM-SM. Гідроізоляція спеціально створена для ефективного захисту не вологостійких основ від вологи перед початком плиточних робіт. Використовується у всіх мокрих і вологих приміщеннях класу ЕВ-ЕС, таких як ванни, кухні, душові, санвузли і т.п.

СКЛАД

Комплекс високоефективних еластичних полімерів в стані емульсії, модифікуючі добавки. Не містить розчинників, екологічно чистий продукт.

СТАН ПРОДУКТУ

Світло-зелена в'язка суміш спеціальної тиксотропної консистенції. Готовий до застосування, не стікає під час накладання на вертикальні поверхні.

Після висихання

щільна, еластична плівка - забезпечує герметизацію мікротріщин з розкриттям до 1 мм.

ОСНОВА

СТІНИ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ: гіпсові шпаклівки і штукатурки, Гіпсоблоки, ГКЛ / ГВЛ, гіпсоліт, дерево і т.п. При необхідності - цементні штукатурки, старі фарби*, бетон.

ПІДЛОГИ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ: бетонні плити, бетонні підлоги, цементні і ангідрідні стяжки.

Покриття: всі види облицювання (плитка, камінь, мозаїка та ін.)

Рекомендовані клеї: Kedofix Super, Kedoflex, Proflex.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висихання: 24 год.
- Герметизація тріщин з розкриттям до 1 мм.
- Розфасовка KEDOSEC: відра по 7 і 20 кг.

Можлива поставка в наборі KIT KEDOSEC:

1 л ґрунтовка PRIM-SM, 4 кг гідроізоляції KEDOSEC, 5 м/п стрічки HYDROBANDE.

Зберігання: 12 і більше місяців в непошкодженій заводській упаковці в опалювальному приміщенні під час температури від +5 до +35 °С.

ВИКОРИСТАННЯ

Важливо дотримуватися таких умов:

Температура застосування: від +5 до +35 °С.

Не використовувати в чашах басейнів. По старій фарбі і плитці можливе нанесення KEDOSEC без ґрунту або з одним із адгезійних ґрунтів SEMIN*.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, міцною, сухою, вільною від пилу, що відшаровуються і слабких часток.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Обробіть основу нерозбавленим ґрунтом PRIM-SM в 1 шар (із розрахунку 150 г/м²) і дайте висохнути протягом приблизно 2 годин - в залежності від стану навколишнього середовища.

Нанесіть 1 шар KEDOSEC валиком або шпателем; в важкодоступних місцях (кути, трубопроводи, тріщини і т.п.) скористайтеся пензлем. Потім негайно проклейте стрічкою HYDROBANDE всі кути і місця сполучень. Дайте висохнути протягом 2 годин.

Нанесіть хрест на хрест ще два шари KEDOSEC на всю оброблювану поверхню.

Готове покриття повинне мати товщину не менше 1 мм.

ПОЧАТОК ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ

- Через 24 години на вбираючих основах.
- Через 2-3 дня в разі не всмоктуючих основ (плитка, стара фарба і т.п.).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

близько 1,2 кг/м².

* Проконсультуйтеся з нашим технічним фахівцем.

ПЕРЕВАГИ

- Готова до роботи.
- Без розчинників.
- Еластична.
- Перекриває мікротріщини.
- Забезпечує високу ступінь захисту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використовуйте PRIM-SM у всіх випадках пористих, вбираючих основ. Приділіть особливу увагу обробці важкодоступних ділянок.

Для досягнення товщини 1 мм наносите KEDOSEC хрест на хрест в два - три шари.



SEMIN

