



SEM-LATEX

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІМЕР-МОДИФІКАТОР ДЛЯ РОЗЧИННИХ СУМІШЕЙ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Висококонцентрований рідкий полімерний компонент для поліпшення споживчих властивостей сухих сумішей.

Запобігає розтріскуванню й запилюванню простих цементних стяжок, забезпечує високу ударну міцність.

Значно полегшує легкоукладальність стяжок (аж до ефекту самонівелювання) дозволяє знижувати їх товщини до 3 см, дозволяє використовувати їх для теплих підлог.

Ефективний для модифікації штукатурних й монтажних сумішей, бетонних розчинів, приготованих без посередньо на будмайданчику.

Пластичність й модифікує всі типи будівельних сумішей та бетонів.

Еластифікує й підсилює клеї для плитки (робить їх придатними для теплих підлог).

Покращує опірність гіпсу до води: дозволяє використовувати гіпсові штукатурки в санвузлах та деяких інших вологих приміщеннях.

Підвищує міцність, тріщиностійкість та водотривкість затирок для плитки, робить їх еластичними (придатними для теплих підлог).

Підвищує морозостійкість бетону, штукатурки, шпаклівки, клею.

Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

СКЛАД

Водна емульсія високоефективних сополімерів.

Зовнішній вигляд

Рідина молочно-білого кольору.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рН: 9.
- Щільність: 1.
- Сухий залишок: 46 %.

РОЗФАСОВКА

Каністри по 2, 5 та 30 л.

ЗБЕРІГАННЯ

12 та більше місяців в оригінальній заводській упаковці при температурі до -10° С. У разі замерзання відігрійте суміш приблизно до +20° С та перемішайте до однорідного стану.

ВИКОРИСТАННЯ

Важливо дотримуватися наступних умов

Температура повітря та основи під час нанесення та сушіння повинна бути в межах від +5 до +35° С.

ВИГОТОВЛЕННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Розчиніть SEM-LATEX із водою в співвідношенні від 1:12 до 1:4. Розведіть отриманим складом наявну суміш (M150, M200, гарцовку, гіпсоперлітову або цементну штукатурку, затірку для плитки, недорогий клей для плитки та т.п.).

Нанесіть розчин на основу, дотримуючись загальноприйнятих методів ведення оздоблювальних робіт.

ВИГОТОВЛЕННЯ СТЯЖОК

Розведіть SEM-LATEX водою в співвідношенні від 1:10 до 1:3 та зачиніть отриманим розчином стандартну цементно-піщану суміш (M200, M300) до пластичного стану. Розподіліть склад на погрунтовану основу шаром 30-50 мм.

ВИТРАТА

10-30 мл на кожні 100 мл води замішування або приблизно 0,5-1,5 л на 25 кг сухої суміші. Використовувати при температурі не нижче +5° С.

ПЕРЕВАГИ

- Сумісний з усіма типами сухих будівельних сумішей.
- Не критичний до точності дозування
- Підвищує довговічність оздоблення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дотримуйтеся наступного порядку приготування розчинів: відміряйте воду, додайте в неї SEM-LATEX, перемішайте й розчиніть отриману рідиною суху суміш як зазвичай.



