



SUPER GLATT

ФІНІШНА ШПАКЛІВКА НА ОСНОВІ ГІПСУ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Тонка гіпсова шпаклівка для тонкого фінішного оздоблення і вирівнювання стін і стель сухих приміщень.

Добре пристосована для виправлення планіметрії основи і забезпечення її кінцевої гладкості.

Прекрасна основа для фарбування або наклеювання шпалер.

Товщина накладення до 20 мм за 1 прохід. Добре шліфується.

СКЛАД

Гіпс, карбонат кальцію, редиспергуємі смоли, реологічні компоненти і спеціальні добавки. Приготований розчин у вигляді пасти має білий колір.

ОСНОВА

Стіни і стелі всередині сухих приміщень. Гіпсокартон, гіпсові блоки, нерівний бетон, цементна і гіпсова штукатурка, ґрунтовка, шпаклівки первинної оздоблення на основі гіпсу (SUPER FULLER і ін.).

ПОКРИТТЯ

Фарба, шпалери та інші декоративні покриття.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

AFNOR Norma 36.005, група III, клас 2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час тужавіння (час життя): 1 година.
- Щільність порошку: 0,8.
- Гранулометрія: тонка, зерно до 150 мкм.
- рН: 7.
- Адгезія: міцність зчеплення з бетоном 0,5 Н/мм²; міцність на стиснення 2,8 Н/мм²; міцність на вигин 1,2 Н/мм².

РОЗФАСОВКА

Мішки по 5 та 25 кг в зачохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від вогкості приміщенні 9 і більше місяців.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче +5°С і вище +35°С. Не застосовувати у вологих приміщеннях і не наносити на сиру основу.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати вимогам DTU 59.1, тобто бути чистою, сухою, твердою, вільною від пилу і часточок сторонніх.

Бетон, штукатурку, гіпсоблоки треба очистити від зерен, зачистити жорсткою щіткою і знепилити (заґрунтувати).

Всі існуючі тріщини розкрити (розшити) під кутом, очистити, заґрунтувати. ГКЛ заґрунтувати. Рекомендовані ґрунти: PRIM-SM і DURCIFOND.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Змішайте суміш з водою з розрахунку 10-11 л на мішок 25 кг.

Ретельно розмішуйте до стану однорідної пастооподібної маси.

Готуйте таку кількість, яку можна повністю використати протягом 1 години.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклівку наносять вручну за допомогою гладилки або шпателя, шаром від 0,3 до 20 мм.

Перед шліфуванням, якщо це необхідно, дайте нанесеному шару затвердіти. У разі накладення глянсової або матової фарби попередньо використовуйте ґрунтовку.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Від 300 до 400 г/м² або 0,8 кг/м² на 1 мм товщини. Час висихання: 3-6 години на 1 мм товщини шару в залежності від характеру.

SUPER GLATT

призначена для фінішного оздоблення поверхонь, разом з тим допускає вирівнювання нерівностей основи до 20 мм.

ПЕРЕВАГИ

- Можливість нанесення шарів перемінної товщини.
- Відсутність усадки.
- Легка вага.
- Швидко сохне.
- Легко шліфується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед накладанням SUPER GLATT усі тріщини повинні бути розшиті і знепилені.



SEMIN