



# SEM-LIGHT

## ПОЛЕГШЕНА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

- + ШВИДКЕ ЗАСТИГАННЯ
- + ШПАКЛЮВАННЯ ТА ВИРІВНЮВАННЯ  
БЕЗ УСАДКИ ЗА ОДИН ПРОХІД
- + МАТОВО-БІЛИЙ ФІНІШНИЙ ШАР
- + М'ЯКА ШПАКЛІВКА
- + НАНЕСЕННЯ НА БУДЬ-ЯКІ ПОВЕРХНІ

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Ультралегка паста для всіх внутрішніх ремонтних робіт на стінах і стелях. Сумішшю SEM-LIGHT дуже легко користуватися, вона швидко сохне, не дає усадки й дає змогу виконувати високоякісне шпаклювання та вирівнювання\*.

\*Залишається м'якою після висихання. Ідеально підходить для заповнення мікротріщин. Дає змогу змінювати розміри поверхні.

### СКЛАД І ВИГЛЯД.

Емульсійна смола, полегшувач і різні допоміжні речовини. Колір готової пасты: сніжно-білий.

### РОБОЧІ ОСНОВИ.

Внутрішні стіни й стелі:

- Гіпс.
- Гіпсокартонні плити.
- Кам'яна кладка.
- Штукатурка.
- Ніздрюватий бетон.
- Бетон.
- Цементну штукатурку.
- Дерев'яні двері та вікна.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Щільність: 0,4.
- pH: 7.
- Відповідає стандарту NFT 30.608.
- Шпаклювання та вирівнювання без усадки.
- Високоякісне нанесення.

### ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ.

DTU59.1 - NFT 30.608

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.

Температура повітря під час нанесення та висихання повинна бути в межах 8–35°C.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.

Поверхня повинна бути чистою і не містити пилу та будь-яких залишків опалубного масла.

Тріщини повинні бути заздалегідь відкриті.

### НАНЕСЕННЯ.

Суміш наноситься малярним або штукатурним шпателем.

### РОЗХІД.

Приблизно 0,4 кг/м²/мм товщини.

### ЧАС ВИСИХАННЯ.

Залежить від поверхні, кліматичних умов і товщини нанесення. Фарбування можливе через 2 години після нанесення в разі закладення мікротріщин і при використанні фарби на водній основі (для гліцеринових фарб слід почекати 24 години).

### ФАСУВАННЯ.

- Тюбик 310 мл.
- Банка 0,5 л.
- Відро 1–5 л і 10 л
- Презентаційна коробка 18 відер по 1 л

### ЗБЕРІГАННЯ.

12 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від низьких і високих температур місці.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ  
НАНЕСЕННЯ



ВСЕ  
ТОВЩИНИ

Класифікація Французької асоціації по стандартизації  
NFT 36.005: Сімейство III - Клас 2.

# SEMIN