



CE 3000

УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Універсальна шпаклівка CE 3000 є багатофункціональним оздоблювальним матеріалом для використання всередині приміщень. Один продукт для багатьох цілей.

Клеїть: кахель, гіпсові та керамічні блоки, теплоізоляцію, армуюче скловолокно.

Фіксує: декоративні елементи з гіпсу, полістиролу, поліуретану. Розетки, планки, молдинги, плінтуси та ін. Зашпаровує: отвори, тріщини та інші дефекти поверхні. Стиє гіпсових панелей з ущільнюючою стрічкою. Вирівнює: стіни та стелі.

Полірують: тонке фінішне оздоблення будь-яких основ.

Декорує: декоративне оздоблення основи за допомогою валика, щітки, губки або спеціалізованих інструментів, формування ліпнини.

СКЛАД

Порошок на базі гіпсу, редиспергуючих смол, карбонату кальцію та різних добавок. Приготований розчин має білий колір.

ОСНОВА

Стіни та стелі всередині приміщень. Бетон, цегла, пінобетон, старі дисперсійні фарби *, гіпсові та цементні штукатурки, вирівнюючі шпаклівки ГКП, ГВЛ та ін.

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ

Фарби, сухі гіпсові шпаклівки, готові пастоподібні шпаклівки, клей для шпалер, різні декоративні покриття. При виконанні плиткових робіт клей для облицювання, що використовується повинен поєднуватися з гіпсовою основою.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

DTU 59/1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час використання: 2 год.
- Гранулометричність: тонка, зерно до 120 мкм.
- Щільність: 0,85.
- pH: нейтральний.

РОЗФАСОВКА

Мішки по 5, 15 і 25 кг в заохлених палетах.

ЗБЕРЕГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від вогкості приміщенні 9 і більше місяців.

ВАЖЛИВО ВИКОНУВАТИ НАСТУПНІ УМОВИ

Температура повітря під час нанесення і сушіння: від +5 до +35° C. Не наносити на вологу основу. Не можна користуватися пастою, що почала затвердівати.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати вимогам DTU 59.1, бути чистою, сухою, несучою, вільною від пилу і часточок, що відокремлюються. Стару фарбу - відшліфувати, промити і погрунтувати *. Рекомендований ґрунт: PRIM-SM.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Зачиніть суміш з розрахунку 10-12 л води на мішок 25 кг. Адаптуйте кількість води до виду виконуваної роботи. Переважно механічне перемішування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклівку наносять металевим шпателем шаром від 0,2 до 40 мм. Для декоративного оздоблення використовуйте валик, щітку, губку або інший спеціальний інструмент.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Від 0,35 кг/м² при фінішній обробці;
до 2,5 кг/м² при декоративній обробці;
близько 0,85 кг/м² на 1 мм товщини при вирівнюванні.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Від 3 до 18 годин в залежності від товщини шару стану основи і навколишнього середовища.

* Попередньо проконсультуйтеся з нашим технічним фахівцем.

Дозволяє здійснювати найрізноманітніші види внутрішніх робіт.

Клеїть, фіксує, закладає, вирівнює, полірує, декорує.

Допомагає скоротити перелік матеріалів, що закуповуються.

ПЕРЕВАГИ

- Не боїться короточасного впливу вологи.
- Легка вага.
- Шліфується.
- Має підвищену життєздатність.
- Висока адгезія.
- Безусадковість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використовуйте суху суміш CE 3000 відповідно до виду виконуваної роботи.



SEMIN