



SEMIN ANCIENS FONDS

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ГОТОВА ШПАКЛІВКА ДЛЯ РЕМОНТУ І ОБРОБКИ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Багатоцільова полімерна шпаклівка-паста для вирівнювання рельєфу поверхні стін та стелі всередині та зовні приміщень. Ідеально підходить як для нового будівництва, так і для ремонту. Щільна, міцна, еластична. Має прекрасну адгезію до всіх основ. Шліфується. Адапована для оздоблення основ в сирих та вологих приміщеннях (кухні, ванні кімнати, медичні приміщення тощо). Може використовуватися в місцях з інтенсивними водяним випаровуванням. Характеризується високою незмінністю властивостей в умовах кліматичних циклів.

СКЛАД

Смоли в стані емульсії, карбонат кальцію, вода, реологічний реагент і спеціальні добавки. Паста має нечистий білий колір.

ОСНОВА

Стіни і стелі. ГКЛ, ГВЛ, гіпсові блоки, кераміка, бетон, цементна і гіпсова штукатурка, стара фарба *, різні декоративні покриття *, відшліфовані і заґрунтовані дерев'яні поверхні *, матеріали на основі деревини, матеріали на основі полістиролу і поліуретану, пофарбовані склошпалери. На шпаклівку можна наносити: фарби; декоративні покриття на полімерній основі; гнучкі стінові покриття на клею.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Шпаклівка відповідає вимогам NFT 30 608. DTU 59.1, розділ «Фарбувальні роботи».

РВ СЕВТР №2352.6740 / 1: показники пародифузії; рівень адгезії (клейкості) до і після зміни кліматичних циклів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гранулометрія: середня, зерно до 600 мкм.
- Адгезія: відповідно до NFT 30 608.
- рН: нейтральний.
- Сухий залишок: 80 %.
- Очищувач інструменту - вода.

РОЗФАСОВКА

Відра по 1,5, 5 і 15 кг в заохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в приміщенні, захищеному від низьких і високих температур, 6 і більше місяців.

ВИКОРИСТАННЯ

Важливо дотримуватися наступних умов

Температура повітря під час нанесення і сушіння: від +5 до +35 °C. Не застосовувати в сиру погоду, по мерзлій основі і при сильній спеці.

На фасадах експлуатація разом з фарбувальним або декоративним покриттям.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, міцною, сухою, вільною від пилу і масляних плям, можливих після розпалубки. Рекомендований ґрунт - PRIM-SM.

Накладення: гладилкою або шпателем.

Товщина накладання: до 5 мм.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Близько 1,5 кг/м² на 1 мм товщини.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Залежить від умов навколишнього середовища, виду поверхні і товщини накладання складу. Шар HERCULE товщиною 5 мм повністю висихає, як правило, за 24-36 год.

* Попередньо проконсультуйтеся з нашим технічним фахівцем.

Перешкоджає прояву тріщин.

Утворює щільне покриття, стійке до вологи, перепадів температур та атмосферного впливу.

Надійно зчіплюється з більшістю основ.

Висихає, не тріскаючись, в шарах до 5 мм. Шліфується.

Дозволяє готувати поверхні під фарбування або обклеювання шпалерами всього за один прохід.

ПЕРЕВАГИ

- Міцність.
- Еластичність.
- Вологостійкість.
- Шліфуємість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

HERCULE особливо рекомендується для оздоблювальних робіт у вологих приміщеннях.

До складу шпаклівки входять полімерні смоли, які чудово протистоять воді.



SEMIN

