



SEMIN LISSAGE FIN

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ТОНКОЗЕРНИСТОГО ЗАТИРАННЯ: ПИЛ ПІД КОНТРОЛЕМ

УТРИЧІ МЕНШЕ ШЛІФУВАННЯ - УТРИЧІ МЕНШЕ ПИЛУ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Готова до використання вирівнювальна шпаклівка для внутрішніх робіт дуже легко наноситься, потребує менше шліфування й утворює менше пилу, ніж звичайна шпаклівка.

Її слід нанести шпателем, валиком або розпилювачем, а потім відшліфувати. Утворюється значно менше пилу, що є майже не летючим.

Можна також зробити прохід із нанесенням фінішного покриття разом із армуючою стрічкою.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Вода, акрилова смола, карбонат кальцію, диспергатор.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ

Стіни та стелі у приміщеннях: листи гіпсокартону, гіпсова плитка, бетон, цементна шпаклівка, газобетон, ґрунтовки, стара фарба.

ПОКРИТТЯ

Шпалери, фарби, оббивні матеріали.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухий екстракт : 68 %
- Щільність : 1,7
- ЛОВ : < 1 г/л

УПАКОВКА

Відра 10 та 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

18 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від морозу місці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не наносити при температурі нижче +8 °C та вище +35 °C і на зледенілі поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ

Вони повинні відповідати вимогам стандарту DTU 59.1, тобто бути чистими, сухими, без дефектів і пилу.

Якщо поверхня дуже нерівна, нанесіть спочатку шпаклівку для первинної обробки.

Очистьте, протріть щіткою та видаліть пил із поверхні бетону, листів гіпсокартону й гіпсової плитки.

НАНЕСЕННЯ

Нанесіть шпаклівку шпателем, кельмою або валиком, потім розрівняйте шпателем перехресними рухами.

Після повного висихання можна відшліфувати поверхню із зернистістю 120–180.

Пил не летючий, він спускається вздовж стіни та не забруднює наждачний папір.

Максимальна товщина застосування: 1 мм. Валик для одного шару 18 мм.

СПОЖИВАННЯ

0,6–1 кг/м² залежно від якості поверхонь.

ЧАС ВИСИХАННЯ

6–24 години залежно від умов та навантаження.

ВИКОРИСТАННЯ

8–35 °C.

Дозволяє вирівняти та згладити поверхні у приміщеннях для отримання ідеально гладких поверхонь перед виконанням декоративних робіт.

ПЕРЕВАГИ

- Потребує менше шліфування.
- Пил не летючий (падає на підлогу під час шліфування).
- Відмінна якість фінішного покриття.
- Полегшене ручне й механічне нанесення.
- Нанесення на сирий попередній шар.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для уникнення слідів шпаклівки завершіть рух легким закругленням.

Класифікація AFNOR NFT 36-005, група III, клас 2.

EUN 208. Містить 1,2-БЕНЗИЗОТІАЗОЛ-3(2H)-ОН.

Може викликати алергічну реакцію. EUN 210. Паспорт безпеки надається за вимогою.



SEMIN