



SEMIN 2 en 1 G&L

ПОЛІМЕРНА ШПАКЛІВКА AIRLESS ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА ЗАГЛАДЖУВАННЯ РУЧНЕ Й МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ

- + ВИСОКА НАПОВНЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ
- + ДУЖЕ ДОБРЕ КОВЗАННЯ
- + ДУЖЕ ХОРОШИЙ ЧАС СХОПЛЮВАННЯ ПЛІВКИ
- + ЛЕГКЕ ШЛІФУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Покриття Airless для вирівнювання та загладжування. Білий колір, матовий, глянцекий вигляд. Без запаху. Низька летючість пилу й легке видалення пилу з повітря.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Розчинники: вода.

Наповнювач: карбонат кальцію.

Домішки: диспергатор, бактерицидний фунгіцид.

Загусники: целюлоза, поліакрилати.

В'язуча речовина: акриловий диспергатор.

Щільність: 1,73.

Сухий залишок: 71 %

ОПОРИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ.

Ідеально підходить для вирівнювання штукатурки, гіпсової плитки й гіпсокартону. Бетон і плити. Пофарбовані поверхні.

ПОКРИТТЯ.

Усі види штукатурки, фарб і настінних покриттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Товщина плівки: від 0 до 4 мм.
- Пожежна класифікація: A2-S1, d0.
- ЛОС: < 1 г/л.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

- Не наносити за температури нижче +8 °C і вище 35 °C та вологості вище 70 %
- Не наносити на перегріті основи.
- Не наносити на вологі поверхні.
- Чинні положення: EN 16-566: фарби для внутрішніх та/або зовнішніх робіт. NFT 36-005: характеристика лакофарбових виробів.

БЕЗПЕКА.

Провітрювати приміщення й підтримувати хорошу вентиляцію під час розпилення, нанесення та висихання продукту. Під час розпилення засобу бажано одягати маску. У разі потрапляння в очі промити великою кількістю води.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Поверхні мають бути підготовлені за правилами ДТУ 59.1.

ВИТРАТА.

Вирівнювання, шліфування, від 800 г до 1,2 кг/м² на шар.

ТИП НАНЕСЕННЯ.

Нанесення вручну за допомогою штукатурного шпателя або одношарового валика.

Нанесення безповітряним розпилювачем, покриття можна розпилювати за допомогою будь-якого пристрою, придатного для розпилення покриттів за 1 або 2 вирівнюючих проходів. Ми рекомендуємо зняти фільтри й розпилювати приблизно на 60 см від поверхні.

Інструменти: безповітряний розпилювач Airless із кулькою з нержавіючої сталі (рекомендовані форсунки 631 для розгладжування або 635—651 залежно від потужності використовуваної машини).

Очистьте інструменти водою

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Від 6 до 12 годин залежно від температури, вологості й вентиляції приміщення.

УПАКОВКА.

Відра по 10 кг або 25 кг. Мішок 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ.

18 місяців у нерозкритій упаковці. Зберігати в захищеному від морозу місці.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ