



SEMIN AIRLESS

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

СПЕЦІАЛЬНА ШПАКЛІВКА AIRLESS ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ ДРІБНОГО РОЗПИЛЕННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SEMIN AIRLESS — шпаклівка для остаточних внутрішніх робіт із пульверизатором Airless. Ідеально підходить для підготовки поверхонь під плитку, бетону в опалубці та для гіпсокартону перед нанесенням остаточного шару фарби.

Шпаклівка SEMIN AIRLESS забезпечує дрібнозернистість, однорідність і рівномірність поверхні. Для більш охайного остаточного покриття злегка відшліфуйте дрібнозернистим наждаком після висихання.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Емульсія акрилової смоли, мінеральний наповнювач, похідні целюлози, консервант і різні присадки.

Маса має білий колір та консистенцію, адаптовану для використання в пульверизаторі Airless.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ

- Гіпсокартон.
- Гладкий бетон.
- Шпаклівка для заповнення.
- Гіпсова плитка.
- Стара фарба.

ПОКРИТТЯ

Шар шпаклівки SEMIN AIRLESS можна покривати акриловою або алкідною фарбою.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухий екстракт: 72 %.
- Щільність: 1,8.

СУПУТНІ ТОВАРИ

ПІДГОТОВЧЕ ПОКРИТТЯ SEMIN у якості ґрунтовки для гіпсокартону.

УПАКОВКА

Пластикові пакети 25 кг і відра 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

18 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від морозу місці.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Температура при нанесенні та під час зберігання має бути в діапазоні 8–35 °C. Не наносити на зледенілі поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ

Поверхні повинні відповідати вимогам стандарту DTU 59.1, тобто бути сухими, чистими та твердими й на них не повинно бути залишків роздільних засобів та ін.

Листи гіпсокартону мають бути поґрунтовані.

НАНЕСЕННЯ

SEMIN AIRLESS розпилюється за допомогою будь-якого пристрою Airless типу 695,795 або Mark 5 із сифонною трубкою або лійкою Airless. Використання наконечників 527–531. Розпилювати, тримаючи пульверизатор на відстані 80 см від поверхні.

ЧАС ВИСИХАННЯ

6–24 години залежно від кількості нанесеного забору.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Змінюється залежно від товщини осадженого шару (від 600 г до 1 кг/м²).

ШПАКЛІВКА AIRLESS ДЛЯ ОСТАТОЧНОГО ПОКРИТТЯ У ПРИМІЩЕННІ

Шпаклівка SEMIN AIRLESS, спеціально розроблена для нанесення за допомогою пристроїв Airless, забезпечує дуже охайний вигляд перед фарбуванням та дозволяє заощадити багато часу завдяки механічному нанесенню.

ПЕРЕВАГИ

- Не має запаху.
- Очищення інструментів водою.
- Легкість шліфування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Можна замінити фільтр пістолета на фільтр із чорною сіткою 60 на насосі.



SEMIN