



SEM-UNIVERSELLE

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СУХИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШПАЛЕР НА ПАПЕРОВІЙ ТА ФЛІЗЕЛІНОВІЙ ОСНОВІ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Екологічно чистий продукт - клей має клас токсичності А+. Це найнижчий показник виділень (емісії) летючих речовин за європейською системою класифікації токсичності виділення летючих речовин в приміщенні при вдиханні за шкалою від класу А+ (низька емісія) до класу С (сильне випромінювання).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Упаковка 250 гр. приблизно на 7 рулонів паперових шпалер (до 45 м²).

РОЗФАСОВКА

Картонні коробочки по 250 гр., укладені в картонні ящики по 20 штук.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в будь-якому приміщенні, надійно захищеному від вогкості та вологи.

Гарантійний термін зберігання - 24 та більше місяців. (Фактично необмежений).

ОСНОВА

Стіни та стелі всередині приміщень. Гладкий бетон, гладкі штукатурки, вирівнюючі та фінішні шпаклівки, гладкі гіпсоблоки, ГКЛ та т.п. Для вирівнювання та ремонту використовуйте відповідні шпаклівки. Слабо мелячі та занадто вбираючі поверхні зміцніть ґрунтовкою DURCIFOND.

Стару фарбу зачистіть наждачним папером, промийте та просушіть. Старі шпалери видаліть. Підготовлена основа повинна бути рівною, сухою, твердою, непильною, нормально вбираючою. Для кращого прилягання та полегшення корегування додатково рекомендуємо нанести клейову ґрунтовку на стіну (стелю) з розрахунку 250 гр. порошку на 9-12 л. води.

ПРИГОТУВАННЯ КЛЕЮ

Наберіть в чисту ємність 7-7,5 л чистої води кімнатної температури. Швидко перемішайте воду, щоб створити на її поверхні воронку. Потім, безперервно помішуючи, поступово зсипте вміст коробки на верхній край воронки та продовжуйте помішувати ще протягом 2-3 хв. Масу настоювати протягом 5-20 хв. та ще раз перемішати. Готовий клей набуває гелеподібну консистенцію. Життєздатність готового розчину - до 8-ми діб. Перемішуйте клей після кожної перерви в роботі. При великих обсягах робіт використовуйте міксер.

ВИКОРИСТАННЯ

Нанесіть клей на зворотню сторону шпалер за допомогою валика або пензля. Складіть краї полотен на зустріч один одному, дайте клею просочити папір (флізелін), або дійте згідно з вказівками виробника шпалер. Прикладіть шпалери до стіни (стелі), розгладьте (спочатку зверху вниз, потім від центру до країв) та відкоригуйте їх положення. Суміш має гарну здатність до ковзання, що дозволяє поєднувати малюнок точно та швидко. Надлишок клею на стиках видаліть за допомогою вологої губки. До висихання клей змивається водою. Здійснювати роботи при температурі не нижче +10° С. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника шпалер та загальними правилами наклеювання шпалер.

ВИСИХАННЯ

Протягом 3-4 годин. Точний термін залежить від типу шпалер, виду поверхні, температури та вологості повітря в приміщенні.



Біла суха суміш на основі карбоксиметилцелюлози.

При замішуванні водою утворює однорідну гелеобразную рідину без запаху молочного кольору.

Нейтральний до вапна та цементу.

Легко наноситься на полотна, добре ковзає.

Після висихання прозорий.

ПЕРЕВАГИ

- Економічний.
- Швидко готується.
- Легко розчиняється, не утворюючи грудочок.
- Легко наноситься, не забруднює шпалери.
- Морозотривкий при зберіганні та транспортуванні.
- Добре ковзає.
- Прозорий, при висиханні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для шпалер на паперовій та флізеліновій основі:

- Щільних та важких.
- Стандартної щільності.
- Тонких та легких.
- Для інших типів шпалер застосовуйте готовий клей SEM-MURALE.