



ANTI-HUMIDITE

ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВОЛОГИ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ANTI-HUMIDITE - густа пастоподібна рідина білого кольору для вологоізоляції будь-яких сухих або вологих поверхонь всередині і зовні приміщень. Рекомендована для підготовки гіпсових і дерев'яних основ перед укладанням плитки. Сумісна з більшістю оздоблювальних покриттів (шпалерами, фарбами, шпаклівками, стяжками, клеями).

Запечатує капіляри, утворює щільну, гнучку плівку білого кольору, що не пропускає воду та її пари. Захищає вирівнюючі та декоративні шари від вологи, що утворюється як всередині, так і зовні покриття. Забезпечує основи однотонний білий колір.

СКЛАД

Смоли в стані емульсії з високим опором до води, карбонат кальцію, добавки.

ОСНОВА

СТІНИ, ПІДЛОГИ І СТЕЛІ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕННЯ: гіпсові блоки та плити (ГКП, ГВЛ), цегла, бетон та пінобетон, стара фарба, дерево, фанера, матеріали з пресованих частинок деревини, очищений від іржі метал.

ЗОВНІШНІ СТІНИ:

цементні розчинні суміші, пінобетон, бетон, агломерати та ін.

На ґрунтовку можна наносити шпалери, фарби, декоративні покриття, шпаклівки, Клей тощо. (в т. ч. на цементній основі).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Щільність пасти: 1,5.
- Сухий залишок: 63,83 %.
- pH: 7.

РОЗФАСОВКА

Пластикові відра по 1,5 та 5 кг в заохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від холоду та високих температур приміщенні 6 та більше місяців.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНЕ

Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче +5° С.

При внутрішніх роботах сірі приміщення повинні добре провітрюватися, щоб поверхні, що обробляються якнайкраще висихали.

Ґрунтовка ANTI-HUMIDITE добре захищає при періодичному появі вологи, але не є гідроізоляційним матеріалом. НЕ застосовуйте в чашах басейнів, а так само в місцях, які будуть постійно знаходитися під водою.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати вимогам DTU 59.1, тобто бути чистою, несучою, вільною від пилу та слабких частинок, що відділяються.

Основа може бути вологою, але не мокрою та не повинна мати масляних плям. Якщо поверхня має цвіль, то спочатку її необхідно видалити, потім обробити фунгіцидом та ретельно промити чистою водою. Якщо цвіль все-таки залишилася, необхідно провести спеціальну протигрибкову обробку.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Накладання здійснюють двома перехресними шарами за допомогою валика, щітки або пістолета. Можливе додавання води в межах 5 %. У всіх випадках перед накладенням другого шару переконайтеся, що перший вже висох.

Очищувач інструменту: вода.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Близько 200 г/м².

ЧАС ВИСИХАННЯ

Близько 3-4 годин, залежно від стану поверхні та умов навколишнього середовища. До накладання стінових покриттів, шпалер, фарби та т.д. переконайтеся, що ґрунтовка повністю висохла.

Утворює тонку еластичну водонепроникну плівку, що перешкоджає дифузії водяної пари. Містить карбонатний наповнювач, завдяки якому з ANTI-HUMIDITE надійно зчіплюються більшість сучасних модифікованих сумішей, в тому числі на цементній основі.

ПЕРЕВАГИ

- Водостійка і паронепроникна.
- Готова до нанесення оздоблювальних шарів.
- Придатна для вологих основ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Якщо поверхня рихла, нанесіть ґрунтовку ANTI-HUMIDITE в два проходи. При цьому для першого шару розбавте її на 20 % водою.

SEMIN

