



SOUS COUCHE

ГРУНТ ПІД ФАРБУВАННЯ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- + НЕПРОЗОРИЙ
- + ДУЖЕ БІЛИЙ КОЛІР
- + ОБРОБКА ПРОТИ ІРЖІ
- + БЕЗПОВІТРЯНЕ НАНЕСЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Готовий до використання ґрунт для внутрішнього використання, що дозволяє підготувати поверхню до нанесення фарби, шпалер, настінних покриттів і всіх типів покриттів.

Дозволяє подальше видалення шпалер або настінних покриттів, уникаючи проблем з відривом опори. Спеціально розроблений для нанесення на гіпсокартонні плити.

Обробка проти іржі: блокує сліди іржі від арматурної сталі або головок гвинтів.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Емульсійна смола, мінеральні наповнювачі, реологічний агент і різні допоміжні речовини.

Рідка консистенція і білий колір.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

- Внутрішні стіни й стеля:
- Гіпсокартон.
- Штукатурка.
- Гіпсова плитка.

ПОКРИТТЯ.

Після повного висихання можливе покриття всіма видами продукції: шпалерами, фарбою, настінним покриттям, усіма видами покриттів.

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.

DTU 59.1: будівельні малярні роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Щільність пасти: 1,7 кг/л.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення й під час висихання має бути від +8 до +35°C.

Перед нанесенням повторно перемішуйте суміш у відрі до однорідного стану.

Під час ремонту стежте за тим, щоб ґрунтовка не розмочила старе покриття.

БЕЗПЕКА.

Паспорт безпеки доступний на www.quickfds.com, ознайомтеся перед використанням.

Рекомендовано носити рукавички.

Підготовка поверхонь

Вони мають відповідати DTU, тобто бути чистими, сухими, твердими, цілими, непошкодженими, очищеними від пилу й без будь-яких слідів опалубного масла.

Зверніть увагу, що DTU 59.1 вимагає ґрунтовку певних поверхонь, зокрема гіпсокартонних плит.

ВИТРАТА.

6–8 м²/кг або 150–200 м² з відром 25 кг.

125–175 г/м².

ТИП НАНЕСЕННЯ.

Додавання води можливе максимум до 5 %.

Наноситься за один прохід валиком, щіткою або безповітряним пістолетом (насадки 517 або 519).

Очистьте інструменти водою

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Це залежить від умов навколишнього середовища і характеру поверхні.

- Без пилу: 20–30 хвилин.
- Сухі: 1–2 години.
- Відновлювані: 24 години.

УПАКОВКА.

Відро 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ.

12 місяців в оригінальній невідкритій упаковці, захищеній від морозу й сильної спеки.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ