



CE 78 TRÈS RAPIDE

ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ
ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ
ЧАС СХОПЛЮВАННЯ 1/2–1–2 ГОДИНИ

- + ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ТА ВОЛОГОЇ ПОГОДИ.
- + ДУЖЕ ГАРНА ОБРОБКА СТИКІВ.

ПРИЗНАЧЕННЯ.

CE 78 TRÈS RAPIDE – порошкова шпаклівка, спеціально розроблена для обробки стиків гіпсокартонних плит зі стоншеними краями, у поєднанні зі стрічкою для стиків.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Порошкова шпаклівка на основі гіпсу, карбонату кальцію, смоли й різних допоміжних речовин. Отримана намазна суміш білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Усі види гіпсокартону з ізоляційними матеріалами (скловата, кам'яна вата, полістирол) або без, зі стоншеними краями й картонними лицьовими сторонами.

ПОКРИТТЯ.

- Грунтовий шар для гіпсокартону.
- Вирівнювальне покриття.

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.

- DTU 25.41 і DTU 25.42. NF EN 13963.
- Маркування CE.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Може бути різний час схоплювання: 1/2, 1 або 2 години.
- Приклеювання стрічки: > 1000 г.
- Розтріскування: не дає тріщин у разі товщини нанесення до 5 мм.
- Щільність: 0,9.
- Реакція на вогонь: A1.

УПАКОВКА.

Мішки по 5 і 25 кг на зачохленій палеті.

ЗБЕРІГАННЯ.

9 місяців в оригінальній закритій упаковці, захищеній від вологі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення й під час висихання має бути від 5 до 30 °C.

Не наносити на вологі поверхні.

Не використовуйте суміш, яка почала застигати.

Комбінація цієї шпаклівки із самоклеюною сітчастою стрічкою не рекомендована й не передбачена Технічними умовами: паперова стрічка, утеплена в шпаклівку, забезпечує більшу механічну міцність, ніж самоклеюна стрічка, приклеєна безпосередньо на плиту й для якої шпаклівка є тільки зверху.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Кріплення гіпсокартонних плит здійснюється відповідно до DTU 25.41. і 25.42.

Зрізи плит мають бути скошеними й очищеними від пилу.

ПРОПОРЦІЇ ЗАМІШУВАННЯ.

Від 10 до 11 літрів води на мішок 25 кг
(1 об'єм води на 2,5 об'єму порошку).

ЗАСТОСУВАННЯ.

Перед обробкою стиків як таких потрібно заповнити шпаклівкою пустоти, що випадково залишилися між панелями, і виконати інші необхідні види шпаклювання (на сколюваннях, псуванні облицювання тощо).

Нанесення виконується вручну «розмазуванням» до тонкого шару за допомогою шпателя на 10 або 15 см і укладкою стрічки (шліфованою стороною на шпаклівку).

Далі виконайте фінішну обробку, дайте висохнути й нанесіть верхній шар, щоб приховати стрічку.

Також замаскуйте головки гвинтів.

Нанесіть стрічку за допомогою стельового штукатурного маяка, переконавшись, що на бетоні немає слідів опалубного масла.

У разі виступання вертикальних кутів використовуйте армовану стрічку (арматура, розміщена складною стороною) або металевий кутовий профіль.

Нанесення на мікропрофіль.

СТРІЧКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Стрічки SEMIN.

ВИТРАТА.

Приблизно 350 г/м² плит.

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна робити через 4 години після першого проходу.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЗОВАНЕ
НАНЕСЕННЯ