



CE 78 LIGHT

ЛЕГКИЙ КЛЕЙ-ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- + ВИХІД ЕКВІВАЛЕНТНИЙ МІШКУ 25 КГ
- + ШВИДКЕ Й ЛЕГКЕ
- + СХОПЛЮВАННЯ: ЗРУЧНІСТЬ НАНЕСЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Легка порошкова шпаклівка, спеціально розроблена для обробки стиків гіпсокартонних плит зі стоншеними краями, у поєднанні зі стрічкою для стиків.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Гіпс, карбонат кальцію, полегшений наповнювач, смола й різні допоміжні речовини. Отримана на-мазна суміш білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Усі види гіпсокартону з ізоляційними матеріалами (скловата, кам'яна вата, полістирол) або без, зі стоншеними краями й картонними лицьовими сторонами.

ПОКРИТТЯ.

- Ґрунтовий шар для гіпсокартону.
- Вирівнювальне покриття

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.

- DTU 25.41 і DTU 25.42
- NF EN 13963.
- Маркування CE.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Не дає тріщин у разі товщини нанесення до 5 мм.
- Щільність порошку: 0,65.
- Щільність намазної суміші: 1,15 (1,6 для звичайної шпаклівки).
- Час схоплювання: 4 години.

УПАКОВКА.

Мішки по 15 кг на зачохленій палеті.

ЗБЕРІГАННЯ.

9 місяців в оригінальній закритій упаковці, захищеній від вологі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення й під час висихання має бути від 5 до 30 °C. Не наносити на вологі поверхні. Не використовувати на промерзлій поверхні. Не використовуйте суміш, яка почала застигати.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Зрізи плит мають бути скошеними й очищеними від пилу.

ПРОПОРЦІЇ ЗАМІШУВАННЯ.

Від 9,5 до 10 літрів води на мішок 15 кг (1 об'єм води на 2 об'єми порошку).

ЗАСТОСУВАННЯ.

Перед обробкою стиків як таких.

потрібно заповнити шпаклівкою пустоти, що випадково залишилися між панелями, і виконати інші необхідні види шпаклювання (на сколюваннях, псуванні облицювання тощо). Нанесення виконується вручну «розмазуванням» до тонкого шару за допомогою шпателя на 10 або 15 см і укладкою стрічки (шліфованою стороною на шпаклівку).

Далі виконайте фінішну обробку, дайте висохнути й нанесіть верхній шар, щоб приховати стрічку.

Також замаскуйте головки гвинтів.

Нанесіть стрічку за допомогою стельового штукатурного маяка, переконавшись, що на бетоні немає слідів опалубного масла.

У разі виступання вертикальних кутів використовуйте армовану стрічку (армування з боку плити) або металевий кутовий профіль.

Нанесення на мікропрофіль.

ВИТРАТА.

Приблизно 210 г/м² плит (350 г для звичайної шпаклівки).

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна виконувати через 4–5 годин після першого проходу.

**15 KG LIGHT =
25 KG STANDARD**



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



ДОЗУВАННЯ