



## CE 78 PÂTE

### ШПАКЛІВКА-КЛЕЙ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- + ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ТА ВОЛОГОЇ ПОГОДИ.
- + ДУЖЕ ГАРНА ОБРОБКА СТИКІВ.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

CE 78 PÂTE – це шпаклювальна маса, спеціально розроблена для закладання стиків гіпсокартону з тонкими краями в поєднанні зі стрічкою для швів.

#### СКЛАД І ВИГЛЯД.

Смола, вода, карбонат кальцію, консервант і різні допоміжні речовини. Паста білого кольору.

#### РОБОЧІ ОСНОВИ.

Усі види гіпсокартону з ізоляційним матеріалом або без (скловата, мінеральна вата, полістирол) з тонкими краями та картонними лицьовими сторонами.

#### ПОКРИТТЯ.

- Грунтовка для гіпсокартонних плит.
- Вирівнювальна суміш.

#### ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ.

- Санітарні норми та правила DTU 25.41 і DTU 25.42.
- Французький стандарт EN 13963.
- Маркування CE.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Міцність склеювання стрічки: > 1000 г.
- Розтріскування: при товщині до 5 мм не розтріскується.
- Щільність: 1,7.
- Вогнестійкість: A2s1d0.

#### ФАСУВАННЯ.

Мішки вагою 5 кг, 15 кг і 25 кг на обмотаному плівкою піддоні.

#### ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців в оригінальній закритій упаковці, захищеній від морозу й сильної спеки.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.

Температура повітря під час нанесення та висихання повинна бути 5–30°C. Не наносити на вологу поверхню. Не наносити на замерзлу поверхню.

Не рекомендується поєднувати цю шпаклівку із самоклеючою стрічкою-серпанкою, більш того, таке використання не передбачене в санітарних нормах і правилах (DTU): паперова стрічка, утеплена в шпаклювання, забезпечує більшу механічну міцність, ніж самоклеюча стрічка, наклеєна безпосередньо на плитку й покрита сумішшю лише зверху.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.

Кріплення гіпсокартонних плит здійснюється відповідно до санітарних норм і правил DTU 25.41 та 25.42. Зрізи плит мають бути скошені й очищені від пилу.

#### НАНЕСЕННЯ.

Перед обробкою швів потрібно виконати шпаклювання нерівностей поверхні – плиток, що не стикуються, сколювань, дефектів тощо.

Суміш наноситься та розтирається вручну шпателем завширшки 10–15 см, після чого зверху прикладається паперова стрічка (шорсткою стороною до покриття).

Зробіть фінішний прохід, дайте висохнути та покрийте ще раз, щоб приховати стрічку.

Також сховайте головки гвинтів.

Бетон, на який наносять паперову стрічку, потрібно очистити від будь-яких залишків опалубного масла. Для вертикальних виступаючих кутів використовуйте армовану стрічку (металевими вставками до кута плитки).

Робота з металевим кутником і Microprofil.

#### СУМІСНІ СТІЧКИ.

Стрічки SEMIN.

#### РОЗХІД.

Приблизно 500 г/м<sup>2</sup> гіпсокартону.

#### ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна робити через 24–48 годин після нанесення першого шару в залежності від умов навколишнього середовища.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ  
НАНЕСЕННЯ