



CE 78 HYDRO

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ЗАКЛАДЕННЯ ШВІВ ВОЛОГОСТІЙКОГО ГІПСОКАРТОНУ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Клей-шпаклівка розроблена спеціально для вологих приміщень для з'єднання вологостійких листів гіпсокартону із застосуванням з'єднувальної стрічки.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- DTU 24.41 и 25.42. NF EN 13963
- Marquage CE

СКЛАД

Шпаклівка в стані порошку на базі гіпсу, карбонату кальцію та інших домішок. Порошок має зелений колір.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Час використання - 2 години.
- Тонка гранулометрія.
- Виокремлення води після нанесення < 2 %.
- Прилягання з'єднувальної стрічки > 1000 г.
- Тест Cobb < 160 гр/м².

ПОВЕРХНЯ

Вологостійкий гіпсокартон.

РОЗФАСОВКА

Мішки 5 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від вогкості приміщенні 9 місяців.

ВИКОРИСТАННЯ

Важливо дотримуватися наступних умов:

Температура повітря під час нанесення та сушіння: 5°C - 30°C.

Не наносити на вологу поверхню. Не використовувати пасту в затверділому стані.

Не використовувати для зовнішніх робіт.

ЧАС ЗАСИХАННЯ

Повторне нанесення можна зробити після 4-5 годин після того, як висохне перший шар.

Підготовка поверхні – гіпсокартон має должен відповідати DTU 24.41.

ПРИГОТУВАННЯ

2,6 - 2,8 л. води на 5 кг.

НАНЕСЕННЯ

- Перед нанесенням треба з'єднати листи гіпсокартону.
- Шпателем 10 - 15 см нанести на шов листів гіпсокартону, вдавлюючи з'єднувальну стрічку.
- Потім зробити фінішний прохід, який закрий стрічку і голівки гвинтів.
- Дати висохнути - в разі обробки вертикальних кутів, використовувати стрічку для кутів або профіль для кутів (пластиковий або металевий).
- Можна застосовувати на мікропрофіль.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

350 гр/м².

ПЕРЕВАГИ

- Створений спеціально для ванних кімнат.
- Покращує супротив воді.



SEMIN