



CE 78 PERFECT'JOINT

ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- + ПРЕКРАСНО РОЗГЛАДЖУЄТЬСЯ
- + ЯКІСНА ФІНІШНА ОБРОБКА
- + ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ
- + МОЖНА НАНОСИТИ МЕХАНІЧНО Й ВРУЧНУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

CE 78 PERFECT'JOINT – це готова до використання шпаклювальна маса, спеціально розроблена для закладання швів між гіпсокартонними плитами з тонкими краями в поєднанні зі стрічкою для швів.

СКЛАД І ВИГЛЯД.

Смола, вода, карбонат кальцію, загущувач, консервант і різні допоміжні речовини.

Паста білого кольору.

РОБОЧІ ОСНОВИ.

Усі види гіпсокартону з ізоляційним матеріалом або без (скловата, мінеральна вата, полістирол) з тонкими краями та картонними лицьовими сторонами.

ПОКРИТТЯ.

- Грунтовка для гіпсокартонних плит.
- Вирівнювальна суміш.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ.

- Маркування CE.
- Санітарні норми та правила DTU 25.41 і DTU 25.42.
- Французький стандарт EN 13963.

ФАСУВАННЯ.

Відра вагою 7 кг і 25 кг на обмотаному плівкою піддоні.

ЗБЕРІГАННЯ.

12 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від низьких і високих температур місці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.

Температура повітря під час нанесення та висихання повинна бути в межах 5–30°C.

Не наносити на вологу поверхню. Не наносити на замерзлу поверхню.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.

Кріплення гіпсокартонних плит здійснюється відповідно до санітарних норм і правил (DTU).

Зрізи плит мають бути скошені й очищені від пилу.

НАНЕСЕННЯ.

Перед обробкою швів потрібно виконати шпаклювання нерівностей поверхні – плиток, що не стикуються, сколювань, дефектів тощо.

Суміш наноситься та розтирається вручну шпателем завширшки 10–15 см, після чого зверху прикладається паперова стрічка (шорсткою стороною до покриття). Зробіть фінішний прохід, дайте висохнути та покрийте ще раз, щоб приховати стрічку.

Також схойте головки гвинтів. Для вертикальних виступаючих кутів використовуйте армовану стрічку (металевими вставками до кута плити).

Бетон, на який наносять паперову стрічку, потрібно очистити від будь-яких залишків опалубного масла. Поверхня має бути сухою та очищеною від будь-яких порошокуватих і недостатньо клейких речовин.

Суміш може наноситися механічним інструментом, що працює за принципом базуки.

СУМІСНІ СТРИЧКИ.

Стрічки SEMIN.

РОЗХІД.

Приблизно 500 г/м² гіпсокартону.

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторний прохід можна робити через 24–48 годин після нанесення першого шару залежно від умов навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Міцність склеювання стрічки: > 1000 г.
- Розтріскування: при товщині до 5 мм не розтріскується.
- Щільність: 1,7.
- Вогнестійкість: A2s1d0.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ