



CE 78 PERFECT'LIGHT

ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

- + ВИХІД ІДЕНТИЧНИЙ 27,5 КГ ЗВИЧАЙНОЇ ШПАКЛІВКИ
- + ЗРУЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
- + ВІДМІННЕ КОВЗАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

CE 78 PERFECT'LIGHT – готова до використання легка пастоподібна шпаклівка, спеціально розроблена для обробки стиків гіпсокартонних плит зі стоншеними краями, у поєднанні зі стрічкою для стиків.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Смола, вода, карбонат кальцію, полегшуючі наповнювачі, консервант і різні допоміжні речовини.

Паста білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Усі види гіпсокартону з ізоляційними матеріалами (скловата, кам'яна вата, полістирол) або без, зі стоншеними краями й картонними лицьовими сторонами.

ПОКРИТТЯ.

- Грунтовий шар для гіпсокартону.
- Вирівнювальне покриття.

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.

- Маркування CE.
- DTU 25.41 і DTU 25.42.
- NF EN 13963.

УПАКОВКА.

Відра по 20 кг на зачохленій палеті.

ЗБЕРІГАННЯ.

12 місяців в оригінальній невідкритій упаковці, захищеній від морозу й сильної спеки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення та під час висихання має бути від 5 до 30 °C.

Не наносити на вологі поверхні. Не використовувати на промерзлій поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Кріплення гіпсокартонних плит здійснюється відповідно до DTU. Зрізи плит мають бути скошеними й очищеними від пилу.

ЗАСТОСУВАННЯ.

Перед обробкою стиків як таких потрібно заповнити шпаклівкою пустоти, що випадково залишилися між панелями, і виконати інші необхідні види шпаклювання (на сколюваннях, псуванні облицювання тощо).

Нанесення виконується вручну «розмазуванням» до тонкого шару за допомогою шпателя на 10 або 15 см і укладкою стрічки (шліфованою стороною на шпаклівку).

Далі виконайте фінішну обробку, дайте висохнути й нанесіть верхній шар, щоб приховати стрічку.

Також замаскуйте головки гвинтів.

У разі виступання вертикальних кутів використовуйте армовану стрічку (армування з боку плити).

Нанесіть стрічку за допомогою стельового штукатурного маяка, переконавшись, що на бетоні немає слідів опалубного масла. Поверхня має бути сухою та вільною від пилу чи продукту з недостатньою адгезією.

Продукт підходить для механізованого нанесення базукою.

СТРІЧКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Стрічки SEMIN.

ВИТРАТА.

Приблизно 350 г/м² плит (500 г/м² для звичайної шпаклівки).

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна здійснювати через 24–48 годин після першого проходження залежно від умов навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Приклеювання стрічки: > 1000 г.
- Розтріскування: не дає тріщин у разі товщини нанесення до 5 мм.
- Щільність: 1,2 (1,7 для звичайної шпаклівки).
- Реакція на вогонь: A2sld0.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



ЛЕГКЕ
ШЛІФУВАННЯ